

## بررسی و تعیین مناسبترین دما برای تثیت محلول حفاظتی سلکور (ACC) در چوب گونه بلند مازو<sup>(۱)</sup>

علی نقی کریمی<sup>(۲)</sup> محسن شیخ‌الاسلامی<sup>(۳)</sup>

تاریخ دریافت: ۷۹/۳/۲۰، تاریخ پذیرش نهایی: ۷۹/۱۰/۵

### چکیده

در این بررسی سرعت تثیت ماده حفاظتی سلکور (Acid Copper Chromate) تحت شرایط دمایی ۲۷ و ۵۰ درجه سانتیگراد در برون چوب و درون چوب بلند مازو (*Quercus castaneafolia*) بر روی نمونه‌های با ضخامت ۶ سانتیمتر مورد مطالعه قرار گرفت. بدین ترتیب که در طی زمان از، نمونه‌های اشباع شده تحت عمل فشرده‌سازی (Squeezing) عصاره تهیه و محلول‌های استخراجی (Expressate) جهت تعیین غلظت اجزاء فعال ماده حفاظتی (کروم شش ظرفیتی، کروم کلی و مس) آنالیز شدند.

عصاره‌گیری و آنالیز اجزاء فعال محلول‌های استخراجی تا زمانی ادامه یافت که غلظت این اجزاء در آنها به حداقل مقدار خود نزدیک شد که این امر ناشی از تثیت بیشتر این اجزاء در چوب است (تثیت ۹۹/۹۸ درصد کروم شش ظرفیتی). تایع، نقش موثر دما در سرعت تثیت را تشان داد به طوریکه با افزایش دما، سرعت تثیت افزایش قابل توجهی یافت. مقدار کروم شش ظرفیتی در عصاره استخراجی در زمان کوتاهی کاهش یافت و سرعت کاهش آن در محلول‌های استخراجی حاصل از درون چوب بلند مازو سریعتر بود. زمان تثیت در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد، بروان چوب ۱۳۴ ساعت (۶ روز) و برای درون چوب ۲۸۴ ساعت (۱۲ روز) و در دمای ۲۷ درجه سانتیگراد، در بروان چوب ۸۵۸ ساعت (۳۶ روز) و در درون چوب ۱۰۲۲ ساعت (۴۳ روز) تعیین گردید.

محیط تثیت ۱۷ درجه سانتیگراد سرعت تثیت بسیار آهسته‌ای از خود نشان داد و پس از ۲۸۷۷ ساعت (تقریباً ۴ ماه) میزان تثیت کروم شش ظرفیتی به ۹۹/۹۷ درصد رسید.

**واژه‌های کلیدی:** تثیت، بلند مازو، سلکور (ACC)، دما، کروم کلی، کروم شش ظرفیتی، اسپکتروفوتومتری و جذب اتمی

۱- این تحقیق با استفاده از اعتبارات معاونت پژوهشی دانشگاه تهران انجام گرفته است.

۲- استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

۳- دانشجوی دوره دکتری، گروه آموزشی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

سرعت کاهش عناصر در بین اجزاء فعال اصلی محلول حاصل از عمل عصاره‌گیری طی زمان متفاوت است. در این میان کروم سرعت تثبیت کنتری داشته و می‌توان پیشرفت مطلوب تثبیت را از روی کاهش میزان کروم در عصاره حاصل از نمونه‌ها با گذشت زمان بعد از اشباع نمونه‌ها دنبال نمود (کوپر و یونگ ۱۹۹۲).

در این بررسی اثر دما بر سرعت تثبیت ماده حفاظتی سلکور در چوب گونه بلند مازو با حفظ ماقزیم مقدار رطوبت مورد مطالعه قرار گرفت و زمان تقریبی موردنیاز جهت تثبیت اجزاء فعال در هر دما تعیین گردید.

## مواد و روش‌ها

تعداد ۹ نمونه برونو چوب و ۹ نمونه درون چوب به ابعاد  $6 \times 6 \times 10.5$  سانتی‌متر از درختان بلند مازو منطقه لوهگران با دامنه رطوبتی  $22-24$  درصد جهت اشباع با محلول حفاظتی سلکور و انجام آزمایش‌های تثبیت انتخاب شدند. هر یک از نمونه به ۱۰ بلوک  $6 \times 6 \times 1.0$  سانتی‌متر تبدیل شدند تا ضمن اطمینان از اشباع کامل، امکان خارج‌سازی نمونه از محیط تثبیت و عصاره‌گیری از آن طی فرآیند تثبیت حاصل گردد.

جهت اشباع بلوکها ماده حفاظتی سلکور متشکل از سولفات‌مس ( $50$  درصد)، بی‌کرومات سدیم ( $48/3$  درصد) و اسید کرومیک ( $1/7$  درصد) بصورت نسبتها و وزنی خشک مورد استفاده قرار گرفت. نمونه‌ها با محلول سلکور با غلظت  $2$  درصد و به روش خلاء-فشار (بتل) اشباع شدند. کلیه بلوکها بعد از اشباع جهت تعیین ماندگاری سریعاً توزین شده و به منظور حفظ رطوبت، درون کیسه‌های پلی‌اتیلن قرار داده شدند. بلوکهای مربوط به سه نمونه برونو چوب و سه نمونه درون چوب به عنوان سه تکرار تحت شرایط دمایی  $17$ ،  $27$  و  $50$  درجه سانتی‌گراد در سه انکوباتور قرار داده شدند. به منظور بررسی سرعت کاهش عناصر مس، کروم کلی و کروم شش ظرفیتی، بصورت دوره‌ای در طی زمان سه بلوک

## مقدمه

مواد حفاظتی محلول در آب به صورت شیمیایی در چوب تثبیت می‌شوند و برای این مقصود نیاز به زمان دارند. با توجه به محلول بودن این ترکیبات حفاظتی در آب، اجزاء تثبیت نشده می‌توانند مجدداً در آب حل شده و از چوب خارج گردند. بنابراین علاوه بر کاهش مقاومت در برابر عوامل مخرب زنده چوب، می‌توانند مشکلات ایمنی و زیست محیطی را نیز باعث شوند. آبشویی این مواد از چوب توسط نزولات جوی می‌تواند محیط یک واحد اشباع چوب و یا محله‌های مصرف این چوبهای تیمار شده را همواره آلوده نگه دارد و کارگران و ساکنین این محله‌ها را در معرض خطر قرار دهد. لمس چوبهای حاوی مواد حفاظتی تثبیت نشده توسط کارگران مسئله‌ساز است و اغلب آنها را با زخم‌های ناشی از ترکیبات کروم که دیر التیام هستند مواجه می‌سازد. برجهای خنک کننده و سازه‌های دریایی نیز در چوبهای اشباع شده آبشویی هستند. بنابراین تثبیت مواد حفاظتی در چوب از اهمیت خاصی برخوردار بوده و شناخت فاکتورهای مؤثر در آن برای واحدهای اشباع چوب مفید است. مقدار رطوبت موجود در چوب تحرک و پویایی لازم را برای واکنش شیمیایی و انتشار اجزاء فعال حفاظتی باعث می‌گردد. این میزان رطوبت را تقریباً رطوبت نقطه اشباع الیاف (FSP) می‌دانند (کوپر و کالداس<sup>(۱)</sup> ۱۹۹۶) به طوریکه سرعت تثبیت در بالاتر از آن رطوبت تغییر نمی‌کند ولی پائین‌تر از آن، زمان موردنیاز برای تثبیت کروم به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. به هر حال سرعت تثبیت کروم بیشتر بستگی به درصد رطوبت دیواره سلولی دارد و به آب آزاد موجود در حفره سلولی ارتباط ندارد.

انرژی موردنیاز جهت فعال سازی تثبیت اجزاء فعال حفاظتی را دما تأمین می‌نماید. واکنشهای شیمیایی که در جریان عمل تثبیت صورت می‌گیرد وابستگی زیادی به مقدار حرارت دارند و زمان تثبیت به میزان زیادی می‌تواند با گرم کردن چوب کاهش یابد (کوپر و یونگ<sup>(۲)</sup> ۱۹۹۲).

با گذشت زمان سیر تکاملی تثبیت کامل‌تر و یونهای فعال بیشتری با جدار سلولی پیوند برقرار گردد و تثبیت می‌گردد. بنابراین متوسط میزان تثبیت در ابتدا بسیار بالاست ولی

۱- Cooper & kaldas

۲- Cooper & Ung

$$\%F = \frac{[Cr^{+6}]_{sol} - [Cr^{+6}]_{exp}}{[Cr^{+6}]_{sol}} \times 100$$

### Cr<sup>+6</sup>-درصد ثبیت F

[Cr<sup>+6</sup>]<sub>sol</sub>- غلظت کروم در محلول تیمار  
 [Cr<sup>+6</sup>]<sub>exp</sub>- غلظت کروم در محلول عصاره  
 کلیه محلول‌های استخراج شده در طی زمان، مطابق با  
 شیوه فوق جهت تعیین مقدار Cr<sup>+6</sup> موجود در محلول غلظت  
 سنگی شدند. به منظور آنالیز مس و کروم کلی موجود در  
 عصاره نیز از دستگاه جذب اتمی استفاده گردید. این عمل برای  
 هر بار عصاره‌گیری طی زمان تا هنگام به حداقل رسیدن غلظت  
 اجزاء فعال حفاظتی انجام شد. مقادیر غلظت اجزاء حاصل از  
 این آزمون‌ها با غلظت همان جزء فعال در محلول تیمار اولیه  
 مقایسه و درصد ثبیت در آن مقطع زمانی محاسبه گردید.

### نتایج

اسپکتروفوتومتر مقدار ۲۵۱۹ ppm کروم شش ظرفیتی را در محلول تیمار اولیه نشان داد. همچنین جذب اتمی مقدار ۳۷۰۰ ppm کروم کلی و ۲۷۵۷ ppm مس را در محلول مذکور نشان داد.

نحوه کاهش اجزاء فعال حفاظتی در عصاره استخراج شده و درصد ثبیت در طی زمان به عنوان نتایج کلی در جدول‌های ۱ تا ۶ خلاصه شده‌اند. نتایج غلظت، مربوط به مقادیر متوسط سه تکرار برای هر شرایط ثبیت می‌باشد.

برون چوب و سه بلوک درون چوب (از هر نمونه یک بلوک) از کیسه خارج و پس از حذف ۲ سانتیمتر از هر دو انتهای مابقی به ۸ بلوک کوچکتر ۲/۵×۲/۵ سانتیمتری تبدیل شدند. بلوکهای حاصل تحت فشار ۶۹ MPa فشرده شدند تا حداقل ۶ میلی‌لیتر عصاره جهت تعیین pH و آنالیز اجزاء فعال حفاظتی بدست آید. به منظور پیشگیری از اثرات احتمالی ناشی از فشرده‌سازی، کلیه بلوک‌ها در جهت شعاعی (جهتی است مقاوم‌تر) تحت فشار قرار گرفتند و سرعت فشرده‌سازی (سرعت بسته‌شدن پرس) برای کلیه نمونه‌ها ۱۰۰ میلی‌متر در دقیقه در نظر گرفته شد.

کروم شش ظرفیتی موجود در عصاره که ثبیت نشده و تحت فشرده‌سازی از نمونه خارج گشته بود به روش دی فنیل کاربازید (کوپر و یونگ ۱۹۹۳) و بوسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر تعیین غلظت گردید. براساس این روش، ۰/۵ میلی‌لیتر از عصاره حاصله یا رقیق شده آن به همراه ۰/۵ میلی‌لیتر محلول دی فنیل کاربازید ۰/۲۵ درصد و ۴۹ میلی‌لیتر اسید سولفوریک ۰/۵ نرمال، در یک بالن ژوژه ۵۰ میلی‌متری به حجم رسانده شد. کروم شش ظرفیتی در محلول‌های اسیدی با دی‌فنیل کاربازید واکنش نشان داده و کمپلکسی به رنگ ارغوانی تولید می‌کند. حضور بیشتر مقادیر کروم شش ظرفیتی سبب پررنگتر شدن محلول می‌گردد. درصد ثبیت Cr<sup>+6</sup> نیز با توجه به کاهش غلظت آن طی زمان و مقایسه آن با غلظت مبنی [Cr<sup>+6</sup>]<sub>sol</sub> (غلظت در محلول تیمار) به روش زیر محاسبه گردید:

جدول ۱- روند ثبیت کروم و مس در برون چوب بلند مازو در دمای ۵۰°C

| ثبت اجزاء حفاظتی (درصد) |        |                  | غلظت اجزاء حفاظتی ACC در عصاره (PPM) |        |                        |                        | زمان ثبیت (ساعت) |
|-------------------------|--------|------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------|
| Cu                      | Cr کلی | Cr <sup>6+</sup> | Cu                                   | Cr کلی | Cr <sup>6+</sup> متوسط | دامنه Cr <sup>6+</sup> |                  |
| ۸۸/۹۰                   | ۹۲/۶۷  | ۹۸/۳۴            | ۳۰۶                                  | ۲۷۱    | ۵۸/۵۱                  | ۴۹/۱۲-۷۵/۱۱            | ۸/۵              |
| ۹۱/۱۱                   | ۹۷/۵۱  | ۹۹/۹۳            | ۲۴۵                                  | ۹۲     | ۲/۳۷                   | ۱/۹۳-۲/۸۹              | ۱۸/۵             |
| ۹۲/۷۶                   | ۹۸/۰۳  | ۹۹/۹۴            | ۱۷۲                                  | ۷۳     | ۲/۲۵                   | ۱/۶۹-۲/۷۷              | ۴۴/۵             |
| ۹۶/۰۱                   | ۹۷/۵۹  | ۹۹/۹۴            | ۱۱۰                                  | ۸۹     | ۲/۰۹                   | ۱/۶۹-۲/۶۵              | ۶۸/۵             |
| ۹۵/۴۳                   | ۹۷/۴۹  | ۹۹/۹۷            | ۱۲۶                                  | ۹۳     | ۱/۰۹                   | ۰/۸۵-۱/۲۳              | ۹۴               |
| ۹۶/۲                    | ۹۸/۲۵  | ۹۹/۹۸            | ۱۰۲                                  | ۶۱     | ۰/۸۵                   | ۰/۸۵                   | ۱۲۴              |

جدول ۲- روند تثبیت کروم و مس در درون چوب بلند مازو در دمای ۵۰°C

| ثبت اجزاء حفاظتی (درصد) |        |                  | غلظت اجزاء حفاظتی ACC در عصاره (PPM) |        |                        |                        | زمان تثبیت (ساعت) |
|-------------------------|--------|------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Cu                      | Cr کلی | Cr <sup>6+</sup> | Cu                                   | Cr کلی | Cr <sup>6+</sup> متوسط | Cr <sup>6+</sup> دامنه |                   |
| ۸۸                      | ۸۹/۹۷  | ۹۹/۹۵            | ۲۲۱                                  | ۲۷۱    | ۱/۷۷                   | ۱/۳۳-۲/۱۷              | ۸/۰               |
| ۹۱/۱۱                   | ۹۱/۱۴  | ۹۹/۹۵            | ۲۴۵                                  | ۲۲۸    | ۱/۷۷                   | ۱/۴۵-۲/۰۵              | ۱۸/۰              |
| ۹۰/۲۸                   | ۹۳/۱۶  | ۹۹/۹۵            | ۲۶۸                                  | ۲۰۳    | ۱/۶۵                   | ۱/۴۵-۱/۸۱              | ۴۴/۰              |
| ۸۹/۲۲                   | ۹۶/۷۸  | ۹۹/۹۶            | ۲۹۷                                  | ۱۱۹    | ۱/۳۷                   | ۱/۲۱-۱/۴۵              | ۶۸/۰              |
| ۹۱/۵۱                   | ۹۶/۸۹  | ۹۹/۹۷            | ۲۳۴                                  | ۱۱۵    | ۱/۱۳                   | ۰/۹۷-۱/۲۳              | ۹۴                |
| ۹۱/۶۴                   | ۹۶/۱۱  | ۹۹/۹۵            | ۲۵۸                                  | ۱۴۴    | ۱/۸۱                   | ۱/۳۳-۲/۶۵              | ۱۲۴               |
| ۹۲/۲۲                   | ۹۷/۵۱  | ۹۹/۹۸            | ۱۸۴                                  | ۹۲     | ۰/۸۱                   | ۰/۸۰-۰/۹۷              | ۲۸۴               |

جدول ۳- روند تثبیت کروم و مس در برون چوب بلند مازو در دمای ۲۷°C

| ثبت اجزاء حفاظتی (درصد) |        |                  | غلظت اجزاء حفاظتی ACC در عصاره (PPM) |        |                        |                        | زمان تثبیت (ساعت) |
|-------------------------|--------|------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Cu                      | Cr کلی | Cr <sup>6+</sup> | Cu                                   | Cr کلی | Cr <sup>6+</sup> متوسط | Cr <sup>6+</sup> دامنه |                   |
| ۲۹/۴۹                   | ۶۶/۰۵  | ۹۷/۲۲            | ۱۹۴۴                                 | ۱۲۵۶   | ۹۴/۲۸                  | ۴۸/۲۰-۱۴۹/۴            | ۸                 |
| ۷۶/۹۰                   | ۹۶/۲۷  | ۹۹/۹۵            | ۶۲۷                                  | ۱۳۸    | ۱/۷۳                   | ۱/۵۷-۱/۸۱              | ۱۸                |
| ۷۷                      | ۹۵/۰۸  | ۹۹/۹۷            | ۶۳۴                                  | ۱۸۲    | ۱/۰۵                   | ۰/۸۰-۱/۲۳              | ۲۱۲               |
| ۸۶/۸۷                   | ۹۴/۱۶  | ۹۹/۹۷            | ۳۶۲                                  | ۲۱۶    | ۰/۸۹                   | ۰/۸۰-۱/۰۹              | ۶۱۸               |
| ۹۳/۸۳                   | ۹۷/۰۸  | ۹۹/۹۸            | ۱۷۰                                  | ۱۰۸    | ۰/۷۷                   | ۰/۷۳-۰/۸۵              | ۸۵۸               |

جدول ۴- روند تثبیت کروم و مس در درون چوب بلند مازو در دمای ۲۷°C

| ثبت اجزاء حفاظتی (درصد) |        |                  | غلظت اجزاء حفاظتی ACC در عصاره (PPM) |        |                        |                        | زمان تثبیت (ساعت) |
|-------------------------|--------|------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Cu                      | Cr کلی | Cr <sup>6+</sup> | Cu                                   | Cr کلی | Cr <sup>6+</sup> متوسط | Cr <sup>6+</sup> دامنه |                   |
| ۲۷/۲۸                   | ۷۴/۲۴  | ۹۹/۹۳            | ۲۰۰۵                                 | ۹۵۳    | ۲/۰۳                   | ۲/۲۹-۲/۸۹              | ۸                 |
| ۷۰/۴۰                   | ۷۷/۸۹  | ۹۹/۹۶            | ۸۱۶                                  | ۸۱۸    | ۱/۲۲                   | ۱/۲۱-۱/۴۵              | ۱۸                |
| ۸۱/۸۶                   | ۷۲/۶۵  | ۹۹/۹۵            | ۵۰۰                                  | ۹۷۵    | ۱/۶۹                   | ۱/۳۳-۲/۰۵              | ۲۱۲               |
| ۹۱/۶۹                   | ۸۸/۷۲  | ۹۹/۹۶            | ۲۲۹                                  | ۴۱۷    | ۱/۲۵                   | ۱/۰۹-۱/۵۷              | ۶۱۸               |
| ۹۶/۴۸                   | ۹۱/۱۱  | ۹۹/۹۷            | ۹۷                                   | ۳۲۹    | ۱/۰۱                   | ۰/۸۵-۱/۰۹              | ۸۵۸               |
| ۹۷/۹۳                   | ۹۵/۴۳  | ۹۹/۹۸            | ۵۷                                   | ۱۶۹    | ۰/۷۳                   | ۰/۸۰-۰/۸۵              | ۱۰۲۲              |

جدول ۵- روند تثبیت کروم و مس در برون چوب بلند مازو در دمای ۱۷۰°C

| ثبت اجزاء حفاظتی (درصد) |        |                  | غلظت اجزاء حفاظتی ACC در عصاره (PPm) |        |                        |                        |        | زمان تثبیت<br>(ساعت) |
|-------------------------|--------|------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|--------|----------------------|
| Cu                      | Cr کلی | Cr <sup>6+</sup> | Cu                                   | Cr کلی | Cr <sup>6+</sup> متوسط | Cr <sup>6+</sup> دامنه |        |                      |
| ۸/۰۲                    | ۵۷/۱۴  | ۹۰/۶۴            | ۲۵۲۶                                 | ۱۵۸۶   | ۲۲۹/۴۲                 | ۲۶۲/۲۵-۳۹۷/۲۵          | ۵      |                      |
| ۴۰/۴۱                   | ۷۷/۴۶  | ۹۹/۸۸            | ۱۶۴۲                                 | ۸۲۴    | ۴/۲۸                   | ۲/۱۲-۵/۹۰              | ۹۱/۵   |                      |
| ۴۹/۶۶                   | ۷۶/۰۵  | ۹۹/۹۴            | ۱۲۸۸                                 | ۸۸۶    | ۲/۱۲                   | ۱/۶۹-۲/۶۵              | ۲۰۶    |                      |
| ۶۰/۳۶                   | ۷۵/۰۵  | ۹۹/۹۴            | ۱۰۹۳                                 | ۹۲۳    | ۲/۰۱                   | ۱/۴۵-۲/۴۱              | ۴۵۰/۵  |                      |
| ۶۴/۸۲                   | ۷۸/۸۹  | ۹۹/۹۴            | ۹۷۰                                  | ۷۸۱    | ۲/۰۹                   | ۱/۸۹-۲/۴۱              | ۶۲۰    |                      |
| ۷۱/۱۳                   | ۸۴     | ۹۹/۹۶            | ۷۹۶                                  | ۵۹۲    | ۱/۴۱                   | ۱/۳۳-۱/۵۷              | ۱۴۲۱   |                      |
| ۷۹/۲۲                   | ۷۷/۷۲  | ۹۹/۹۶            | ۵۷۰                                  | ۴۱۷    | ۱/۲۵                   | ۱/۰۹-۱/۴۵              | ۲۲۷۱   |                      |
| ۸۳/۹۳                   | ۹۰/۰۳  | ۹۹/۹۷            | ۴۴۳                                  | ۳۶۹    | ۰/۹۷                   | ۰/۸۵-۱/۰۹              | ۲۸۷۷/۵ |                      |

جدول ۶- روند تثبیت کروم و مس در درون چوب بلند مازو در دمای ۱۷۰°C

| ثبت اجزاء حفاظتی (درصد) |        |                  | غلظت اجزاء حفاظتی ACC در عصاره (PPm) |        |                        |                        |        | زمان تثبیت<br>(ساعت) |
|-------------------------|--------|------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|--------|----------------------|
| Cu                      | Cr کلی | Cr <sup>6+</sup> | Cu                                   | Cr کلی | Cr <sup>6+</sup> متوسط | Cr <sup>6+</sup> دامنه |        |                      |
| ۲۶/۹۵                   | ۶۶/۸۱  | ۹۹/۹۲            | ۲۰۱۴                                 | ۱۲۲۸   | ۲/۷۷                   | ۲/۲۹-۳/۱۳              | ۵      |                      |
| ۶۴/۸۵                   | ۷۲/۸۴  | ۹۹/۹۶            | ۹۶۹                                  | ۱۰۰۵   | ۱/۵۳                   | ۱/۳۳-۱/۶۹              | ۹۱/۵   |                      |
| ۷۲/۷۴                   | ۶۹/۸۹  | ۹۹/۹۶            | ۷۲۴                                  | ۱۱۱۴   | ۱/۰۳                   | ۱/۳۳-۱/۶۹              | ۲۰۶    |                      |
| ۸۶/۵۸                   | ۷۳/۳۸  | ۹۹/۹۶            | ۳۷۰                                  | ۹۸۵    | ۱/۴۵                   | ۱/۲۱-۱/۸۱              | ۶۲۰    |                      |
| ۸۷/۱۶                   | ۷۸/۲۴  | ۹۹/۹۷            | ۳۵۴                                  | ۸۰۵    | ۱/۲۱                   | ۰/۹۷-۱/۴۵              | ۱۴۲۱   |                      |
| ۹۳/۷۰                   | ۸۴/۲۲  | ۹۹/۹۷            | ۱۷۳                                  | ۵۸۴    | ۱/۱۷                   | ۱/۰۹-۱/۲۱              | ۲۲۷۱   |                      |
| ۹۶/۴۸                   | ۸۶/۴۹  | ۹۹/۹۶            | ۹۷                                   | ۵۰۰    | ۱/۲۹                   | ۱/۰۹-۱/۴۵              | ۲۸۷۷/۵ |                      |


(۱) چوب که در این حالت به کروم ۳ ظرفیتی احیا می‌گردد پیزی در ۱۹۹۰.

در مورد گونه بلند مازو این مهم سریعاً به وقوع می‌پیوندد و ضمن اینکه حرارت نقش اساسی دارد سرعت کاهش ابتدایی کروم در درون چوب مشهودتر از برون چوب آن است. شکل‌های ۱ و ۲ کاهش وابسته به زمان غلظت اجزاء فعال در عصاره را در محیط تثبیت با دمای ۵۰°C نشان می‌دهند. در ۸/۵


همان‌طوری که جداول نشان می‌دهند، فرآیند تثبیت از اولین لحظه ورود ماده حفاظتی به چوب آغاز می‌شود و به دلیل مستعد بودن دیواره جهت پذیرش اجزاء فعال، سرعت تثبیت در ساعتها اولیه بحد از اشباع بسیار زیاد است. در کل صورتهای پایدار کروم، کروم شش ظرفیتی و کروم سه ظرفیتی می‌باشد. کروم شش ظرفیتی (کروم موجود در بی‌کرومات یا اکسیدکروم) در چوب دو رفتار متفاوت از خود نشان می‌دهد. یکی در برخورد با لیکنین که در این صورت با آن پیوند برقرار می‌کند و دیگری در برخورد با کربوهیدرات

کروم و مس در زمانی حدود ۲۰ ساعت به بالای ۹۰ درصد رسیده است که قابل ملاحظه است. در واقع بیشترین تأثیر دما طی این مدت حاصل آمده است (شکل‌های ۱ و ۲).

ساعت بعد از اشباع در برون چوب میزان کروم شش ظرفیتی در عصاره به ۵۰ ppm و در درون چوب به ۱/۷۷ ppm کاهش یافته است. به علاوه در درون چوب و برون چوب میزان تثبیت




شکل ۱- تغییر غلظت عناصر در عصاره‌های حاصل از نمونه‌های برون‌چوب در دمای ۵۰°C




شکل ۲- تغییر غلظت عناصر در عصاره‌های حاصل از نمونه‌های درون‌چوب در دمای ۵۰°C

و برای درون چوب طی ۴۲ روز حاصل آورد (شکل‌های ۳ و ۴).

محیط تثبیت  $27^{\circ}\text{C}$  سرعت تثبیت ملایمتری از خود نشان داد. این دما تثبیت مناسبی را برای برون چوب طی مدت ۳۵ روز



شکل ۳- تغییر غلظت عناصر در عصاره‌های حاصل از نمونه‌های برون‌چوب در دمای  $27^{\circ}\text{C}$




شکل ۴- تغییر غلظت عناصر در عصاره‌های حاصل از نمونه‌های درون‌چوب در دمای  $27^{\circ}\text{C}$

ملاحظه می‌شود که مقادیر بیشتری از  $\text{Cr}^{6+}$  نسبت به لیئنین متوجه سلولز بوده است و با توجه به اینکه کل  $\text{Cr}^{6+}$  که توسط سلولز جذب می‌شود تماماً به  $\text{Cr}^{3+}$  کاهش می‌یابد لذا زمانی


در محیط تثبیت با دمای  $17^{\circ}\text{C}$  نیز غلظت  $\text{Cr}^{6+}$  در مدت کوتاهی کاهش یافت اما سرعت تثبیت مس و کروم کلی در مقایسه با دمای  $50$  و  $27$  درجه سانتیگراد بسیار کمتر بود.

زمان مناسب جهت تثبیت اجزاء فعال حفاظتی در این دما قریب ۴ ماه است. چنانچه در طی این زمان چوب خشک شود مس و کروم زیادی بی تحرک مانده و رسوب می کنند و درنتیجه راحت تر آبشویی خواهد شد (شکل های ۵ و ۶).

که حداقل مقدار خود می رسد،  $\text{Cr}^{3+}$  تثبیت نشده قابل توجهی در حفره سلولی حضور دارد. کاهش قابل توجه غلظت در این دما مربوط به ۲۰ روز اولیه بعد از اشباع بوده و بعد از این زمان ملاحظه می شود که کاهش با گذشت یک ماه تغییر قابل توجهی در کاهش غلظت اجزاء فعال در عصاره دیده نمی شود.



شکل ۵- تغییر غلظت عناصر در عصاره های حاصل از نمونه های برون چوب در دمای ۱۷°C



شکل ۶- تغییر غلظت عناصر در عصاره های حاصل از نمونه های درون چوب در دمای ۱۷°C

در دمای ۱۷ و ۲۷ درجه سانتیگراد نمایان تر است به طوریکه سرعت تثبیت مس در درون چوب و سرعت تثبیت کروم در

ثبت آهسته، روند تدریجی کاهش غلظت اجزاء فعال ماده حفاظتی را به خوبی نشان می دهد. بنابراین نحوه تغییر غلظت

و نیز در نمونه‌هایی که تثبیت در آنها کامل گشته است چنین نتیجه می‌شود که تثبیت فرآیندی شیمیایی است و با توجه به تأثیر رطوبت در سرعت و کیفیت تثبیت حفظ رطوبت حداقل در حد FSP ضروری است. افزایش pH در سیستم‌های حاوی کروم بوسیله واکنش‌های  $\text{CuCrO}_4^-$ ,  $\text{HCrO}_4^-$ ,  $\text{HCr}_2\text{O}_7^{2-}$  و غیره با لیگنین و کاهش کروم شش ظرفیتی به کروم سه ظرفیتی قابل توجیه است (پیزی ۱۹۸۱).

بنابراین می‌توان با دنبال نمودن تغییرات pH و آنالیز هم زمان اجزاء فعال ماده حفاظتی، پیشرفت تثبیت را دنبال نمود.

در پایان پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:

۱- نتایج نشان می‌دهد که سرعت تثبیت مس در برون چوب و سرعت تثبیت کروم در برون چوب بیشتر است. لذا پیشنهاد می‌شود که اثر مواد استخراجی بر تثبیت اجزاء حفاظتی بررسی گردد.

۲- با تغییر دما و سایر شرایط جوی در شهرهای مختلف و در فصول مختلف سال و تأثیر این شرایط بر فرآیند تثبیت در چوبهای تیمار شده، لازم است واحدهای اشباع موجود در کشور، آزمون‌های تثبیت را انجام داده و با توجه به نتایج قبل از قرارگیری محصول تیمار شده در سرویس، بسترهای زمانی مناسب جهت تثبیت کامل اجزاء فعال حفاظتی را در آن فراهم آورند.

۳- روش‌های تثبیت سریع مانند بکارگیری بخار داغ، اشعه فرابنفش (UV)، گرمای دی‌الکتریک و خشک کردن در گوره مورد بررسی قرار گیرند. این‌گونه روش‌ها می‌توانند در مناطق سردسیر کشور مورد توجه قرار گیرند.

برون چوب محسوس‌تر است.

چگونگی تثبیت در شرایط مختلف به تغییرات pH بستگی دارد. در هر سه شرایط دمایی، آغاز فرآیند تثبیت با افزایش ناگهانی pH همراه است. در یک دید کلی، pH زمانی به حداثر مقدار خود می‌رسد که  $\text{Cr}^{6+}$  به حداقل میزان خود رسیده باشد. بنابراین افزایش pH به نوعی با کاهش  $\text{Cr}^{6+}$  مرتبط بوده و با کاهش مس یا کروم سه ظرفیتی ارتباطی ندارد.

## بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه زمان مورد نیاز جهت تثبیت ماده حفاظتی سلکور در دمای  $50^\circ\text{C}$  ۵۰۰ کمتر از دو هفته (حدود ۱۰ روز) و در دمای  $17^\circ\text{C}$  به حدود ۱۲۰ روز (۴ ماه) افزایش می‌یابد، نقش دما در سرعت تثبیت اساسی است. غلظت کروم شش ظرفیتی در عصاره در زمان کوتاهی در بلند مازو کاهش می‌یابد حال آنکه مقادیر قابل توجهی از مس و کروم سه ظرفیتی بخصوص در دماهای پایین تثبیت نشده‌اند. لذا تنها با کاهش کروم شش ظرفیتی در عصاره، به تثبیت سلکور در بلند مازو نمی‌توان اعتماد نمود. در دماهای پائین مس و کروم سه ظرفیتی بیشتر تفاصل به انتشار در لوله‌های مویین چوب را دارند تا تثبیت، بنابراین گاه محرکی چون دما مورد نیاز می‌باشد.

با توجه به کاهش نسبی کیفیت تثبیت ناشی از آبشویی بیشتر چوبهای تثبیت شده تحت شرایط بالای دمایی و نیز افزایش چشمکیر زمان تثبیت در دماهای پائین بخصوص در فصل زمستان، دماهای میانه (در این تحقیق  $27^\circ\text{C}$ ) مناسب‌ترند. با توجه به حفظ رطوبت در حد ماقزیم در طول آزمون تثبیت

## منابع مورد استفاده

- Cooper, P.A. & Y.T.Ung, 1992. Accelerated fixation of CCA-treated poles, Forest prod. J. 42(9): 27-32.
- Cooper, P.A. & Y.T.Ung, 1993. A simple quantitative measure of CCA fixation. Forest prod. J. 43(5): 19-20.
- Kaldas, M. & P.A. Cooper, 1996. Effect of wood moisture content on rate of fixation and leachability of CCA-treated red pine, Forest Prod.J.46 (10):67-71.
- Pizzi, A, 1981. The chemistry and kinetic behavior of CU-Cr-AS/B Wood Preservatives. IV. Fixation of CCA to wood.
- Pizzi, A., 1990. Chromium interactions in CCA/CCB Wood Preservatives. Part I. Interactions With Wood

Carbohydrates, Holzforschung 44(1990) 373-330, and Part II. Interactions With Lignin. Holzforschung 44(1990)419-424.

## Fixation of Celcure Preservative (ACC) In Oak Sap and Heartwood At Three Temperature Treatments

by

A.N. Karimi<sup>(1)</sup> M. Sheikholeslami<sup>(2)</sup>

### Abstract

Growth in industry creates environmental problems. This has been an important subject of debate during recent decades. At present, a consideration of polluting agents and conducting research on them, are among important issues.

Leakage of water borne preservatives out of impregnated wood, unavoidable in the process of bleaching, contributes to pollution. In order to minimize leaching processes, preservative salts ought to be fixed in wood.

In this study, fixation rates of ACC (Acid Copper Chromate) in oak sap and heartwood were compared at 17, 27 and 50°C temperatures. The required 6 cm thick specimens were made out of oak.

In order to get free preservative solution from sample, the sample was squeezed, the resulted extract being analyzed to determine concentration of active agents such as Cr<sup>6+</sup>, total Cr and Cu.

Extracting was continued until the concentration of these materials was lowered to a minimum of their level, which would indicate full fixation (99.98 percent of Cr<sup>6+</sup>).

The results indicated the positive effect of temperature on rate of fixation. At higher temperatures fixation rate was more considerable. Amount of Cr<sup>6+</sup> in extract lowered with higher fixation rate and that was more pronounced in heartwood as compared with the sap. Fixation time at 50°C temperature was 134 hours for sapwood(6 days) while for heartwood it was 284 hours (12 days).

Under conditions of 27 degrees, measured time was 858 hrs (36 days) for sapwood and 1022 hrs (43 days) for heartwood. Under conditions of 17 degrees, rate of fixation was found to be very slow (about 2877 hours or approximately 4 months). Cr fixation reached 99.97% but Cu and Cr were still measurable in extracts.

**Key words:** Fixation, Oak, ACC, Temperature, Total Cr, Cr<sup>6+</sup>, Spectrophotometry, Atomic absorption

---

1- Assistant Prof., Natural Resources Faculty, Tehran University

2- Ph.D. Student, Wood Technology, Natural Resources Faculty, Tehran University