

بررسی معاوی و تعیین میزان مجاز آنها در درجه‌بندی گردبینه‌ها^(۱)

سعید امیری^(۲)

چکیده:

معاوی و برمبنای آنها خواص چوبها در ارزشیابی گرددبینه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشند. در این بررسی مشخصات مهمترین معاوی موردبحث قرار گرفته و برای مشخص شدن میزان معاوی، اندازه‌گیری آنها در تنها گونه‌های مختلف ده طرح جنگل‌های شمال کشور انجام شده است.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد که میانگین قطر گره‌های زناه در سه متراول تنها بین حداقل ۲/۸ سانتی‌متر درافرا و حداکثر ۷ سانتی‌متر در گونه ممرز متغیر بوده و تنها بدون گره زنده در طول ۱۰ متر حداقل ۱۲/۲٪ در ممرز و حداکثر ۴/۳۲٪ در ملح و دراش ۰٪ بوده است. تعداد تنها بدون پوسیدگی مغزی بین حداقل ۵/۶٪ درافرا و حداکثر ۹۵٪ در ملح نوسان داشته است. این ویژگی در راش ۸۴٪ بوده است. تنها با خمیدگی ۱-۳ سانتی‌متر بازاء هر متر طول بین حداقل ۷٪ در بلوط و نمدار و حداکثر ۱۸٪ در افرا و در راش ۱۰٪ بوده است. تعداد تنها کاهش قطر آنها به ازاء هر متر طول کمتر از ۲ سانتی‌متر بوده بین حداقل ۶۵٪ درافرا و حداکثر ۹۶٪ در بلوط نوسان داشته است. این خصوصیت در راش ۷۵٪ بوده است. تنها بدون پیچیدگی الیاف و یا با پیچیدگی الیاف کم حداقل ۶۸٪ در توسکا و حداکثر ۹۱٪ در بلوط بوده است. این ویژگی در راش ۸۹٪ بوده است. تعداد تنها بدون نامنظمی مقطع و یا با نامنظمی سطح مقطع کم حداقل در ممرز ۸۲٪ بوده است و بیش از ۹۴٪ تنها سایر گونه‌ها فاقد این عیب بوده‌اند. برون مرکزی بیش از $\frac{1}{5}$ قطر گرددبینه که در چوبهای بخش روزنه‌ای گونه‌های بلوط و ملح از اهمیت بیشتری برخوردار هستند بترتیب ۱/۱۶٪ و ۳/۲۴٪ بوده است.

در این تحقیق در نهایت با پیروی از نتایج بدست آمده و بحث و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در درجه‌بندی چوبها میزان مجاز معاوی در درجات مختلف کیفی گرددبینه‌ها تعیین گردید.

واژه‌های کلیدی: راش، افرا، توسکا، ملح، بلوط، ممرز، معاوی چوبها، جنگل‌های شمال ایران، درجات کیفی

۱- این بررسی با استفاده از اعتبار مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران انجام شده است.

۲- دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

می‌شود. وجود همین معایب موجب اختلاف خواص چوب شده و در نهایت کیفیت، نوع مصرف و ارزش چوبها توسط این علائم و مشخصات آنها روی مقاطع عرضی و تنه مشخص می‌شوند.

با توجه به مراتب فوق‌الذکر ضروری است بررسیهای لازم در مورد علائم خارجی قابل رؤیت گردیدهای ایران انجام گیرد تا بتوان بر مبنای آنها درجه‌بندی و ارزشیابی چوبها را انجام داد و از اعمال سلیقه شخصی احتراز نمود. بهمین دلیل با درنظرگرفتن اهمیت درجه‌بندی در معاملات چوب، در این بررسی عواملی که باید در درجه‌بندی گردیدهایها در نظر گرفته شوند، مورد توجه قرار گرفته است و هدف از ذکر این عوامل در درجه نخست تعیین میزان معایب گونه‌ها در رویشگاه‌های مختلف جنگلهای و مشخص کردن میزان مجاز مهمترین معایب برای درجات مختلف گردیدهایها و در نهایت ارائه اصول و قواعد دقیق برای درجه‌بندی گردیدهای جنگلهای شمال ایران می‌باشد.

مواد و روش‌ها

برای شناسائی عوامل کاهش دهنده ارزش گردیدهایها با توجه به گسترش جنگلهای شمال و گونه‌های متنوع آنها، گونه‌های مهم در رویشگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و معایب آنها اندازه‌گیری و مشخص شده و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

انتخاب رویشگاه‌ها

با توجه به خواص بسیار متفاوت گونه‌های درختان جنگلی و اختلاف کیفیت و ساختار چوب یک گونه در شرایط رویشگاهی مختلف و تعداد ۱۰ طرح جنگلداری (بهره‌برداری) از مناطق مختلف سرجنگلداریهای کل چهارگانه شمال بعنوان تولیدکنندگان مواد اولیه کارخانه‌های صنایع چوب بشرح زیر انتخاب گردید.

طرح‌های لاویج، بولا، هفت خال و نکا طالمرود از اداره کل منابع طبیعی ساری - طرح‌های شاندرمن، شفارود از اداره کل منابع طبیعی گیلان - طرح‌های شموشک، قلعه ماران، زیارت از اداره کل منابع طبیعی گرگان و گنبد - طرح بهره‌برداری

مقدمه

کافی نبودن عرضه مواد اولیه چوبی در مقابل تقاضای آن در ایران اهمیت چوب را بیش از پیش نمایان ساخته و قیمت آن را بسیار افزایش داده است. از دیاد قیمت چوب و براساس آن افزایش هزینه تولید کارخانه‌های صنایع چوب در ارتباط با مواد اولیه باعث شده است که مشکلات فراوانی در امر خرید و فروش چوب ایجاد شود، زیرا هنگام خرید و فروش و تحويل چوب طرفین معامله با توجه به منافع خود آنرا ارزشیابی و درجه‌بندی می‌کنند.

این ارزشیابی اساس قضایت جهت تعیین خواص چوب برای مصرف آن است. خواص چوب بعنوان یک ماده خام که به طور طبیعی رشد کرده است دارای نوسانات زیادی می‌باشد. این تفاوت خواص نه تنها در یک تنه از قسمتی به قسمتی دیگر تغییر می‌کند، بلکه از تنه‌ای به تنه دیگر و از منطقه‌ای به منطقه دیگر نیز بدلیل تأثیر شرایط محلی و رویشگاهی و غیره متفاوت است. مشکل اصلی شناسائی این تفاوت خواص برای ارزشیابی و درجه‌بندی گردیدهایها یک تنه از آنچه ناشی می‌شود که باید از علائم و مشخصات ظاهری در روی پوست و مقاطع عرضی یک تنه به وضعیت درونی آن پی برد. تعدادی از این علائم را متخصصین جنگل و صنایع چوب بواسطه تجربه طولانی، هنگام تبدیل و در فرآیند تولید کالاهای چوبی شناسائی کرده‌اند. بوسیله این علائم می‌توان از وضع ظاهری و خارجی تنه‌ها، وضعیت درونی آنها را بطرز نسبتاً بهتری مشخص نموده و با تعیین کیفیت واقعی گردیدهایها آنها را درجه‌بندی کرد و هنگام قضایت در این خصوص از تأثیر سلیقه شخصی احتراز نمود.

بطور کلی گردیدهای از بهترین خواص و ارزش زیاد برخوردار هستند که دارای فرم مستقیم و استوانه‌ای، راست تار، دوایر سالیانه یکنواخت، بدون برون مرکزی و زخم‌های ترمیم شده یا نشده و فقدان گره و یا فقط تعداد کمی گره‌سالم و کوچک بوده و عاری از تغییرات رنگی و پوسیدگی و سایر ضعف‌ها باشند.

هر انحراف از مشخصات فوق که ارزش مصرفی و مرغوبیت چوب را کاهش دهد تحت عنوان معایب چوب نامیده

پرچوبی)، خمیدگی، برون مرکزی، نامنظمی سطح مقطع، پیچیدگی الیاف، شکافها و سایر معایب.

اندازه‌گیری و بررسی علائم و معایب چوب به منظور ارزشیابی و درجه‌بندی
بطور کلی در مورد تمام مشخصات و معایب درجه‌بندی گردبینه‌ها از میزان اندازه‌گیریهای انجام شده در رویشگاهها میانگین عیب برای هرگونه و نیز در مورد قطر گره‌های بیرونی میانگین تمام گونه‌ها بازاء هرمترطول محاسبه شده است.
گره‌ها

گره‌ها شامل گره‌های بیرونی (زنده) و گره‌های درونی (مرده) می‌باشند. گره‌های بیرونی بوسیله باقیمانده شاخه‌ها در روی تنہ و گره‌های درونی بوسیله علائمی از آنها که در روی تنہ و پوست آنها قابل دیدن است، مانند برآمدگیها، سبیل ترکمنی (چینی) و غیره قابل تشخیص هستند. با توجه به اینکه تعداد، محل و قطر گره‌های در هر گردبینه برای درجه‌بندی حائز اهمیت زیادی می‌باشد، برای دستیابی به اطلاعات کاملتر تنه‌های مورد مطالعه در ۶ طبقه قطری ۱۰ سانتی‌متری بصورت ۴۰-۴۹، ۵۰-۵۹، ۶۰-۶۹، ۷۰-۷۹ و بزرگتر از ۸۰ سانتی‌متر گروه‌بندی شده و ۱۰ متر اول هر تنہ به قطعات یک متری تقسیم شده و اندازه‌گیری گره‌ها از نظر قطر گره‌ها و تعداد پراکنش آنها در طول تنہ برای هر طبقه قطری در سه گروه تنه‌های بدون گره (بدون گره و یا حداقل یک گره با قطر کمتر از یک سانتی‌متر در ۱۰ متراول)، تنه‌های با گره کم (در سه یا چهار متراول تنہ بدون گره و یا حداقل تا ۲ گره) و تنه‌های با گره‌های زیاد (در طول ۱۰ متر تنہ گره‌ها کاملاً مشخص بوده و تعداد آنها ۲ یا بیشتر) انجام شد (جدول ۱). برآمدگیها نیز همانند گره‌ها به سه گروه تنه‌های بدون برآمدگی، تنه‌های با برآمدگی کم و تنه‌های با برآمدگی زیاد تقسیم شدند (جدول ۲).

تغییرات رنگی و پوسیدگی

تغییرات رنگی که در اثر فرآیند فیزیولوژیکی یا قارچ‌زدگی بوجود می‌آیند به شکل‌های مختلف لکه، نوار، ستاره‌ای... و رنگهای مختلف ظاهر می‌شوند. تغییرات رنگی که هنوز بمرحله پوسیدگی نرسیده‌اند به دو گروه، بدون تغییرات رنگی

کلاردشت از اداره کل منابع طبیعی نوشهر.

انتخاب گونه‌ها

بدلیل تنوع زیاد گونه‌های جنگل‌های شمال، بررسی معایب به مهمترین گونه‌ها که در بازار مورد مبادله قرار گرفته و در صنایع مختلف چوب مصرف می‌شوند، شامل گونه‌های راش، توسکا، افرا، بلوط، ملچ، ممرز و نمدار محدود گردیده است. در انتخاب تنه‌ها با توجه به هدف بررسی، برای اینکه همیشه از یک روش یکسان استفاده شود، از فهرست درختان نشانه‌گذاری شده به روش تصادفی سیستماتیک استفاده شده و هر بار پس از انتخاب اولین تنہ دهمین تنہ بعدی در هر سری بهره‌برداری مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به اینکه طول تنه‌ها در هر رویشگاه دارای نوسانات زیادی بوده و مقایسه مشخصات گردبینه‌های یک تنه با تنه دیگر مشکلاتی ایجاد می‌نمود برای جلوگیری از اثرات منفی تداخل تنه‌ها و با توجه به اینکه معمولاً بطور متوسط ۱۰ متر اول با ارزش‌ترین قسمت درخت می‌باشد (۲، ۴) با وجود اینکه علائم و معایب تنه‌های با طول بیشتر از ۱۰ متر بررسی و اندازه‌گیری شده، لیکن در نهایت برای یکسانی بررسی، محاسبات و نتیجه‌گیریها فقط بر روی ۱۰ متر اول تنه‌ها انجام گرفت.

انتخاب معیارها و علائم چوب به منظور درجه‌بندی و ارزشیابی آن

فروشندگان و خریداران برای قضایت در مورد اختلاف کیفیت و ارزشیابی اکثر گونه‌های چوبی مشخصات بسیار گوناگونی را در نظر می‌گیرند که همه آنها در ارتباط با اقتصادی بودن چوب و درصد بازدهی گردبینه و خواص استحکامی می‌باشد. بدلیل کستردنگی این مشخصات و حجم زیاد اندازه‌گیریها و برای دستیابی سریعتر به نتایج بررسی، علائم و معایبی که وجود آنها در اکثر گونه‌های جنگلی برای ارزشیابی و تشکیل درجات چوبی دارای اهمیت بیشتری می‌باشند و ضمناً شناسائی آنها توسط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به آسانی میسر است، به شرح زیر انتخاب شده‌اند:

ابعاد، گره‌ها، برآمدگیها، میزان پوسیدگی (اثرقارچها و حشرات)، ضربی کاهش قطری (مخروطی بودن یا کم چوبی و

جدول ۱- پراکنش تنه ها از نظر گرهای بیرونی گونه ها در طول تنه در رویشگاه های مختلف

نمدار	ملج	بلوط	افرا	توسکا	مرمز	راش	گونه	طول به متر
تعداد گره ها								
۴	۱۲	۱۶	۲۸	۴۱	۷۶	۱۷۶	مطلق	بدون گره نسبی
۲۵	۳۲/۴	۲۸/۶	۲۲/۶	۲۲/۴	۱۲/۲	۲۰/۱		
۷	۱۸	۶	۳۱	۳۲	۶۲	۱۴۱	مطلق	با گره های کم نسبی
۴۳/۷	۴۸/۷	۱۰/۷	۲۵	۱۷/۵	۱۰	۱۶/۱		
۵	۷	۳۴	۶۵	۱۱۰	۴۸۴	۵۵۹	مطلق	با گره های زیاد نسبی
۳۱/۳	۱۸/۹	۶۰/۷	۵۲/۴	۶۰/۱	۷۷/۸	۶۳/۸		
۱۶	۳۷	۵۶	۱۲۴	۱۸۳	۶۲۲	۸۷۶	مطلق	جمع
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	نسبی	

جدول ۲- پراکنش تنه ها از نظر برآمدگی های گونه ها در طول تنه در رویشگاه های مختلف

نمدار	ملج	بلوط	افرا	توسکا	مرمز	راش	گونه	طول به متر
برآمدگیها در طول تنه								
۶	۶	۱۰	۱۴	۲۵	۶۲	۱۴۶	مطلق	بدون برآمدگی نسبی
۳۷/۵	۱۶/۲	۱۸	۱۱/۲	۱۴	۱۰	۱۷		
۴	۲	۷	۱۱	۹	۱۳	۶	مطلق	برآمدگی کم نسبی
۲۵	۵/۴	۱۲	۸/۸	۵	۲	۰/۷		
۶	۲۹	۳۹	۹۹	۱۴۹	۵۴۷	۷۲۴	مطلق	برآمدگی زیاد ۲ <
۳۷/۵	۷۸/۴	۷۰	۸۰	۸۱	۸۸	۸۲/۳		
۱۶	۳۷	۵۶	۱۲۴	۱۸۳	۶۲۲	۸۷۶	مطلق	جمع
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	نسبی	

(بیشتر از $\frac{1}{5}$ قطر گرده بینه) و در پوسیدگی سطح جانبی نیز، بدون پوسیدگی (کمتر از ۵ سانتی متر)، با پوسیدگی کم (بین ۵-۱۵ سانتی متر) و با پوسیدگی زیاد (بیشتر از ۱۵ سانتی متر) تقسیم شد.

حفرات حشرات

با توجه به نوع حشرات و مرحله ای از تکامل آنها صدمات آنها به شکل های متفاوت ایجاد می شوند ولی با در نظر گرفتن وضع ظاهری آنها در سطح چوب که معمولاً فقط بصورت حفره دیده می شوند به دو گروه بدون حفرات حشرات (با حفرات حشرات کمتر از ۲ میلی متر قطر) و با حفرات حشرات (با حفرات

کمتر از ۳۰٪ مقطع عرضی گردیده بینه) و تغییرات رنگی زیاد (بیشتر از ۳۰٪ مقطع عرضی گردیده بینه) و در گونه راش که به آن دل قرمزی می گویند در سه گروه، بدون دل قرمزی و یا با دل قرمزی کم (کمتر از $\frac{1}{3}$ مقطع عرضی گردیده بینه) و دل قرمزی متوسط (بین $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ مقطع عرضی گردیده بینه) و دل قرمزی زیاد (بیشتر از $\frac{1}{2}$ مقطع عرضی گردیده بینه) تقسیم شدند (جدول ۳). در پوسیدگی ابتدا این عیب در دو دسته پوسیدگی مغزی و پوسیدگی سطح جانبی طبقه بندی شده و هر کدام در سه گروه، بدون پوسیدگی مغزی (بدون هیچ گونه پوسیدگی)، با پوسیدگی کم (کمتر از $\frac{1}{5}$ قطر گرده بینه) و با پوسیدگی زیاد

سرباریک و طول تنه و یا گردهبینه مشخص می‌شود. میزان کاهش قطر بازاء هر متر طول تنه‌ها به دو گروه کم چوب (بیشتر از ۲ سانتی‌متر) و پرچوب (کمتر از ۲ سانتی‌متر) طبقه‌بندی شدند.

حشرات بیشتر از ۲ میلی‌متر قطر تقسیم شدند.

ضریب کاهش قطری (مخروطی بودن یا کم چوبی و پرچوبی)

منظور از عناوین فوق کم شدن قطر گردهبینه (سانتی‌متر) بازاء هر متر طول بوده که با اندازه‌گیری قطر در سرکلفت و در

جدول ۳- پراکنش تنه‌های گونه راش از نظر میزان دل قرمزی بدون قارچ زدائی در رویشگاه‌ها مختلف

جمع	جمع	قلعه‌ماران	زیارت	شموشک	شاندرمن	شفارود	کلاردشت	لاویج	بولا	هفت‌حال	نکا	رویشگاه	دل قرمزی
۷۴۲	—	۳۴	۴۱	۲۸	۵۸	۵۱	۲۲	۸۸	۹۲	۳۲۸	بدون دل قرمزی یا مطلق		
۸۵	—	۱۰۰	۸۷/۲	۸۴/۸	۸۲	۷۳	۶۷	۷۲	۷۰	۹۸	بادل قرمزی کم > $\frac{۱}{۳}$ نسبی		
۱۰۸	—	—	۲	۵	۱۰	۱۵	۱۱	۳۰	۳۰	۵	دل قرمزی متوسط مطلق		
۱۲	—	—	۴/۳	۱۵/۳	۱۴	۲۱/۳	۳۳	۲۴	۲۳	۲	بین $\frac{۱}{۳}$ تا $\frac{۱}{۲}$ نسبی		
۲۶	—	—	۴	—	۳	۴	—	۵	۱۰	—	دل ترمیزی زیاد مطلق		
۳	—	—	۸/۵	—	۴	۵/۷	—	۴	۷	—	نسبی $\frac{۱}{۲} <$		
۸۷۶	—	۳۴	۴۷	۳۳	۷۱	۷۰	۳۳	۱۲۳	۱۳۲	۳۳۳	مطلق	جمع	
۱۰۰	—	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	نسبی		

عرضی بوده و بعبارت دیگر رویش سالیانه منظم نبوده و پهنهای دواپر سالیانه در یک طرف بیشتر از طرف دیگر می‌باشد. برون مرکز از اختلاف بزرگترین و کوچکترین شعاع و نسبت آن با قطر تنه مشخص شده و میزان آن در سه گروه برون مرکزی کم (اختلاف کمتر از $\frac{۱}{۵}$ قطر)، برون مرکزی متوسط (اختلاف بین $\frac{۱}{۵}$ - $\frac{۱}{۳}$ قطر) و برون مرکزی زیاد (اختلاف بیشتر از $\frac{۱}{۳}$ قطر) تقسیم شدند.

پیچیدگی الیاف

انحراف الیاف از محور اصلی تنه بازاء هر متر طول و بر حسب سانتی‌متر محاسبه می‌شود. میزان پیچیدگی الیاف در سه گروه بدون پیچیدگی الیاف و یا با پیچیدگی الیاف کم (کمتر از ۵ سانتی‌متر)، پیچیدگی الیاف متوسط (از ۵-۱۵ سانتی‌متر) و پیچیدگی الیاف زیاد (بیشتر از ۱۵ سانتی‌متر) طبقه‌بندی شدند.

شکاف‌ها

بررسی شکاف‌ها در سطح مقطع عرضی و در روی تنه‌ها

خمیدگی
منظور از خمیدگی انحراف دو سرگردۀ بینه از خط مستقیم محور اصلی می‌باشد. انحراف بازاء هر متر طول اندازه‌گیری شده و در ۵ طبقه بدون خمیدگی (کمتر از ۱ سانتی‌متر)، خمیدگی کم (۱-۳ سانتی‌متر)، خمیدگی متوسط (۲-۶ سانتی‌متر)، خمیدگی زیاد (۱۰-۱۵ سانتی‌متر) و خمیدگی خیلی زیاد (بیشتر از ۱۵ سانتی‌متر) گروه‌بندی شدند.

نامنظمی سطح مقطع

انحراف فرم مقطع عرضی تنه از دایره در اثر ناهماهنگی رشد سالیانه در جهات مختلف ایجاد می‌شود. میزان نامنظمی سطح مقطع بواسیله اختلاف قطر بزرگ و قطر کوچک و نسبت آن با قطر بزرگ اندازه‌گیری شده و در دو گروه، بدون نامنظمی یا نامنظمی سطح مقطع کم (کمتر از ۱۵٪) و نامنظمی سطح مقطع زیاد (بیشتر از ۱۵٪) طبقه‌بندی شدند.

برون مرکزی

منظور از برون مرکزی قارنگرفتن مغز در وسط مقطع

گره‌ها

دربه‌فت گونه مورد مطالعه میانگین قطر گره‌های زنده در سه متر اول تنہ بین ۲/۸ سانتی متر در افرا و حداقل ۷ سانتی متر در مرز متغیر بوده است. در ارتباط با تعداد گره‌ها در طول ۱۰ متر تنہ‌ها کمترین درصد تنہ‌های بدون گره و با گره کم مربوط به مرز (۱۲/۲٪) و بیشترین درصد مربوط به ملچ (۳۲/۴٪) بوده است. در مورد راش که بعنوان مهمترین گونه جنکل‌های شمال از نظر درصد سطح، درصد حجم و میزان برداشت می‌باشد، جمع میانگین قطر گره‌های زنده در سه متر اول تنہ‌ها ۲ سانتی متر و ۲۰٪ تنہ‌ها بدون گره و در ۱۶٪ تنہ‌ها در طول ۴ متر حداقل دارای ۲ گره بوده‌اند (جدا اول ۱ و .۴).

انجام گرفت. در سطح مقطع عرضی اکثرآ دو نوع شکاف شامل شکاف‌های مغزی (تک گسیختگی و اخترگسیختگی) و گردگسیختگی بوجود می‌آیند و در روی تنہ‌ها نیز شکاف‌هائی دیده می‌شوند که بیشتر ادامه شکاف‌های مغزی در روی تنہ می‌باشند (شکاف‌های سطح جانبی). در بعضی از گونه‌ها نیز شکاف‌هائی مشاهده شده که از سمت پوست در جهت شعاعی تام‌غز ادامه پیدا می‌کنند. این شکاف‌ها که در اثر سرمای شدید ایجاد می‌گردند (شکاف‌های یخ‌زدگی) بعضی موقع به صورت میله‌ای ترمیم یافته‌اند که بنام میله یخ‌زدگی معروف می‌باشند.

نتایج

نتایج بدست آمده از این بررسی به شرح زیر خلاصه شده است.

جدول ۴- میانگین قطر گره‌های بیرونی گونه‌های بررسی شده (به سانتی متر) در رویشگاه‌های کل متابع طبیعی شمال کشور

میانگین	مرز	نمدار	بلوط	افرا	توسکا	ملچ	راش	گونه	محل گره در طول تنہ به متر
									۱
۰/۹۸	۱/۴۷	۰/۶	۰/۹۴	۰/۳۵	۲/۱۴	۰/۸	۰/۶		
۱/۴۲	۰/۸۸	۰/۶۶	۰/۸۴	۱/۲۹	۱/۷۴	۱/۴۵	۱/۰۹		
۲/۱۲	۴/۷۱	۱	۲/۵۲	۱/۲۱	۲/۴۲	۱/۶۵	۱/۳۶		
۳/۰۷	۴/۱۸	۵/۸	۴/۶۲	۲/۶۵	۱/۵۲	۰/۷۱	۲/۰۶		
۳/۰۵	۴/۶	۶/۸	۲/۱۴	۲/۱۷	۲/۳۹	۱/۱۱	۲/۱۵		
۲/۵	۳/۰۲	۳/۲	۳/۱۶	۲/۲۲	۲/۳۳	۰/۸۱	۲/۷۸		
۲/۹۱	۳/۱۱	۵/۳	۱/۸۸	۲/۳۴	۲/۶۵	۱/۷۵	۳/۳۶		
۲/۷۸	۳/۴۵	۱/۳	۲/۲۶	۲/۷۶	۳/۸۱	۲/۱۵	۳/۷۲		
۲/۶۵	۲/۹۱	۱	۲/۳۶	۳/۶۳	۳/۷۵	۱/۰۵	۳/۸۶		
۲/۸۰	۳/۳۹	۳/۲	۲/۷۳	۱/۹۷	۲/۸۵	۱/۶	۳/۸۳		

مقطع عرضی تنہ‌های موردمطالعه پوسیدگی خاکستری در افرا، پوسیدگی ستاره‌ای شکل، در راش، پوسیدگی سفید، ر. قسمت برون چوب بلوط مشاهده شد. علاوه بر این پوسیدگی‌ها در تمام تنہ‌هایی که مدتی در زمین‌های مرطوب قرار داشته و شرایط مناسب نفوذ قارچها در آنها بوجود آمده بود، پوسیدگی سطح جانبی به

پوسیدگی

گونه‌های پهن برگ بخصوص راش حساسیت زیادی در مقابل قارچها از خود نشان دادند. در میزان پوسیدگی تنہ‌ها زمان قطع، مدت باقی ماندن تنہ‌ها در جنگل و تدبیر انجام شده برای جلوگیری از نفوذ قارچها مؤثر بوده، میزان آن بستگی به زمان بررسی و اندازه‌گیری دارد. در

فاقد این عیب بوده‌اند. در مورد راش تعداد تنّه‌های بدون پوسیدگی ۸۴٪ و تنّه‌های با پوسیدگی کم ۲٪ و تعداد تنّه‌های بدون پوسیدگی سطح جانبی ۹۶٪ و تنّه‌های با پوسیدگی سطح جانبی کم ۳٪ بوده است (جدول ۵ و ۶).

خصوص پوسیدگی سبزرنگی در راش، بلوط و نمدار ایجاد می‌شد. در اندازه‌گیری‌ها، تعداد تنّه‌های بدون پوسیدگی مغزی بین حداقل ۵۶٪ در افرا و حداکثر ۹۵٪ در ملچ متغیر بوده و میزان تنّه‌های با پوسیدگی کم بین حداقل ۲٪ در تنّه‌های ملچ و حداکثر ۶٪ در تنّه‌های افرا و توسکا نوسان داشته است. از نظر پوسیدگی سطح جانبی باستثنای افرا که در آن تعداد تنّه‌های بدون پوسیدگی ۷۷٪ بوده، تنّه‌های سایر گونه‌ها بیش از ۹۰٪

جدول ۵- پراکنش تنّه‌ها از نظر میزان پوسیدگی مغز گونه‌ها در رویشگاه‌های مختلف

نمدار	ملج	بلوط	افرا	توسکا	مرمز	راش	گونه	
							میزان پوسیدگی مغزی	بدون پوسیدگی
۹	۳۵	۵۲	۹۸	۱۶۲	۴۷۹	۷۳۴	مطلق	پوسیدگی تا $\frac{1}{5}$ قطر
۵۶	۹۵	۹۳	۷۹	۸۸	۷۷	۸۴	نسبی	
۱	۱	—	۸	۳	۶۴	۲۵	مطلق	پوسیدگی بیشتر از $\frac{1}{5}$ قطر
۶	۳	—	۶	۲	۱۰	۳	نسبی	
۶	۱	۴	۱۸	۱۸	۷۹	۱۱۷	مطلق	جمع
۳۸	۲	۷	۱۰	۱۰	۱۰	۱۳	نسبی	
۱۶	۳۷	۵۶	۱۲۴	۱۸۳	۶۲۲	۸۷۶	مطلق	نسبی
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	نسبی	

جدول ۶- پراکنش تنّه‌ها از نظر میزان پوسیدگی جانبی گونه‌ها در رویشگاه‌های مختلف

نمدار	ملج	بلوط	افرا	توسکا	مرمز	راش	گونه	
							میزان پوسیدگی جانبی	بدون پوسیدگی جانبی
۱۶	۳۴	۵۴	۹۵	۱۶۴	۵۹۲	۸۳۸	مطلق	تا ۵ سانتی متر
۱۰۰	۹۲	۹۶	۷۷	۹۰	۹۵	۹۶	نسبی	
—	۱	—	۱۴	۵	۱۵	۲۴	مطلق	پوسیدگی جانبی کم ۵-۱۵ سانتی متر
—	۳	—	۱۱	۳	۲	۳	نسبی	
—	۲	۲	۱۰	۱۴	۱۵	۱۴	مطلق	پوسیدگی جانبی زیاد بیشتر از ۱۵ سانتی متر
—	۵	۴	۱۲	۷	۳	۱	نسبی	
۱۶	۳۷	۵۶	۱۲۴	۱۸۳	۶۲۲	۸۷۶	مطلق	جمع
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	نسبی	

زیادی بستگی به تدابیر حفاظتی و مدت نگهداری تنّه‌ها در جنگل و یا کارخانه داشته و به همین دلیل مقادیر این

حفرات حشرات میزان خدمات حشرات نیز مانند پوسیدگی به مقدار

ممرز و ندار تغییرات رنگی در محدوده مغز مشاهده می‌شود که در ابتدا خاکستری بوده و نشان دهنده پوسیدگی مغزی می‌باشدند. در تنها های که دارای شکافهای مغزی نازک هستند قارچ‌ها در اطراف شکافها به سرعت توسعه یافته و سپس تغییر رنگ فرم ستاره‌ای به خود می‌گیرند. در بلוט تغییر رنگ محدود به چوبدرон شده که اکثرآ به رنگ خاکستری است و ارتباطی با قارچ‌ها ندارد. در اکثر تنها تغییرات رنگی شبیه چوبدرون می‌باشند ولی این تغییرات در امتداد دوازده سالیانه قرار نمی‌گیرند که در این حالت به آنها چوبدرون دروغی می‌گویند. در چوب راش در صورتی که دل قرمزی همراه با قارچ زدگی باشد، رنگ آن خاکستری و شکل زیگزاک یا ستاره‌ای به خود می‌گیرد که با پیشرفت تجزیه چوب در نهایت پوسیدگی مغزی ایجاد می‌کند. در بررسی گونه‌های مختلف تنها بدن تغییرات رنگی (کمتر از $\frac{1}{3}$ مقطع عرضی) بین حداقل ۵۴٪ در ملح و حداقل ۹۰٪ در توسکا نوسان داشته و در راش ۸۶٪ تنها بدون تغییرات رنگی و دل قرمزی بودند (جدول ۸).

خسارت می‌تواند با توجه به زمان بررسی تنها ها متفاوت باشد. به طور کلی در این بررسی صدمات حشرات در تنها ها به نسبت سایر معایب کمتر مشاهده شده است. بیشترین حفرات حشرات را با بیش از ۲ میلی‌متر قطر، تنها های نمدار ($12/5$ ٪)، ملح ($11/6$ ٪) و راش ($5/6$ ٪) دارا بوده‌اند (جدول ۷).

تغییرات رنگی

تغییرات رنگی به شکل نوار یا ستاره‌ای و به رنگهای قهوه‌ای مایل به قرمز یا خاکستری که اصطلاحاً در بیشتر موارد به آنها باختگی می‌گویند کم و بیش در درون چوب مشاهده شدند. مشخص نمودن اینکه تغییرات رنگی در اثر فرآیند فیزیولوژیکی بوده یا به علت قارچ‌زدگی می‌باشد مشکل است ولی در مواردی که منشاء آنها قارچ‌ها می‌باشند خواص استحکامی به خصوص مقاومت به ضربه کاهش یافته و وزن مخصوص چوب کاهش می‌یابد. در ایران به دلیل اینکه تدبیر حفاظتی به طور کامل انجام نمی‌گیرد، امکان اینکه تغییرات رنگی مراحل اول پوسیدگی باشند زیاد است. در تنها های راش،

جدول ۷- پراکنش تنها از نظر میزان حفرات حشرات گونه‌ها در رویشگاه‌های مختلف

نمدار	ملج	بلوط	افرا	توسکا	ممرز	راش	گونه	میزان حفرات حشرات
								بدون حفرات حشرات
۱۴	۳۳	۵۶	۱۱۸	۱۷۴	۵۸۹	۸۱۹	مطلق	بدون حفرات حشرات
۸۷/۵	۸۹	۱۰۰	۹۵	۹۵/۱	۹۵	۹۳/۵	نسبی	تا ۲ میلی‌متر قطر
۲	۴	—	۶	۹	۳۳	۵۷	مطلق	حفرات حشرات بیشتر
۱۲/۵	۱۱	—	۵	۴/۹	۵	۶/۵	نسبی	از ۲ میلی‌متر قطر
۱۶	۳۷	۵۶	۱۲۴	۱۸۳	۶۲۲	۸۷۶	مطلق	
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	نسبی	جمع

جدول ۸- پراکنش تنها از نظر میزان تغییرات رنگی گونه‌ها در رویشگاه‌های مختلف

نمدار	ملج	بلوط	افرا	توسکا	ممرز	راش	گونه	میزان تغییرات رنگی
								بدون تغییرات رنگی
۱۲	۲۰	۴۷	۱۰۴	۱۶۵	۵۵۱	۷۵۵	مطلق	بدون تغییرات رنگی
۷۵	۵۴	۸۴	۸۴	۹۰	۸۹	۸۶	نسبی	
۴	۱۷	۹	۲۰	۱۸	۷۱	۱۲۱	مطلق	
۲۵	۴۶	۱۶	۱۶	۱۰	۱۱	۱۴	نسبی	با تغییرات رنگی زیاد
۱۶	۳۷	۵۶	۱۲۴	۱۸۳	۶۲۲	۸۷۶	مطلق	
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	نسبی	جمع

پیچیدگی الیاف

در ارتباط با پیچیدگی الیاف بررسی‌های انجام شده نشان دهنده موارد زیر می‌باشد:

- حالت‌های مختلف پیچیدگی الیاف (راست و چپ) که در تنه‌ها ایجاد می‌شود.

- پوست تنه می‌تواند فقط تا حدودی وضعیت پیچیدگی الیاف را نشان دهد و از روی آن نمی‌توان به طور دقیق در مورد میزان پیچیدگی الیاف قضایت نمود، زیرا در تنه‌های بررسی شده مواردی نیز وجود داشته است که گردهبینه با پوست از نظر ظاهری بدون پیچیدگی الیاف بوده ولی با بررسی دقیق تر

گردهبینه بدون پوست ترکهای مشاهده شده‌اند که معمولاً این‌گونه شکافها در تنه‌هایی که دارای پیچیدگی الیاف می‌باشدند پس از اولین مرحله خشک شدن در جهت انحراف الیاف بوجود می‌آیند.

- در اندازه‌گیری‌های تنه‌ها تعداد تنه‌های بدون پیچیدگی الیاف و یا با پیچیدگی کم بین حداقل ۶۸٪ و در توسکا و حداکثر ۹۱٪ در بلوط متغیر بوده و تعداد تنه‌های با پیچیدگی الیاف متوسط بین ۹٪ و در بلوط و راش و حداکثر ۲۷٪ در توسکا نوسان داشته است. در راش تعداد تنه‌های با پیچیدگی الیاف و یا با پیچیدگی الیاف کم ۸۹٪ بوده است (جدول ۹).

جدول ۹- پراکنش تنه‌ها از نظر میزان پیچیدگی الیاف گونه‌ها در رویشگاه‌های مختلف

نمدار	ملج	بلوط	افرا	توسکا	مرمز	راش	گونه	پیچیدگی الیاف
								مطلق
۱۴	۳۱	۵۱	۱۰۳	۱۲۵	۵۲۸	۷۸۱	مطلق	کمتر از ۵ ساعتی متر
۸۸	۸۴	۹۱	۸۳	۶۸	۸۵	۸۹	نسبی	
۲	۶	۵	۲۰	۴۹	۷۹	۷۸	مطلق	۵-۱۵ ساعتی متر
۱۲	۱۶	۹	۱۶	۲۷	۱۳	۹	نسبی	
-	-	-	۱	۹	۱۵	۱۷	مطلق	بیشتر از ۱۵ ساعتی متر
-	-	-	۱	۵	۲	۲	نسبی	
۱۶	۳۷	۵۶	۱۲۴	۱۸۳	۶۲۲	۸۷۶	مطلق	جمع
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	نسبی	

(جدول ۱۰).

مخروطی بودن یا کم چوبی و پرچوبی

میانگین کاهش قطر بازاء هر متر طول در تنه‌های بررسی شده بین حداقل ۱/۲۵ سانتی‌متر در گونه ملچ و حداکثر ۱/۷۷ سانتی‌متر در راش متغیر بوده و تعداد تنه‌هایی که کاهش قطر آنها بازاء هر متر طول کمتر از ۲ سانتی‌متر می‌باشد بین حداقل ۶۲٪ در افرا و حداکثر ۹۶٪ در بلوط نوسان داشته و در راش ۷۵٪ بوده است (جدول ۱۱).

نامنظمی سطح مقطع

با توجه به اینکه نامنظمی سطح مقطع کمتر از ۱۵٪ معمولاً جزء معایب محسوب نمی‌شود (به استثناء مرمز که بطور کلی انحراف از حالت نرمال وضعیت و شکل خاص دارد ژنتیکی می‌باشد)، نامنظمی سطح مقطع کمتر از سایر معایب وجود داشته و تنه‌هایی که بدون نامنظمی سطح مقطع و یا با نامنظمی

خميدگی

میزان خميدگی با وضعیت قرارگرفتن درختان و شبی زمین ارتباط نزدیک داشته و هر قدر قرارگرفتن درخت از حالت مستقیم انحراف بیشتری داشته باشد، خميدگی تنه بیشتر شده و علاوه بر آن چنین تنه‌هایی دارای چوب کششی و برون مرکزی می‌باشند. میانگین کل خميدگی در تنه‌ها بین حداقل ۴/۳ سانتی‌متر در افرا و حداکثر ۸/۱ سانتی‌متر در نمدار به ازاء هر متر طول متغیر بوده است. تنه‌های با خميدگی بین ۱-۳ سانتی‌متر بازاء هر متر طول بین حداقل ۷٪ در بلوط و نمدار و حداکثر ۱۸٪ در افرا متغیر بوده است. در راش تنه‌های بدون خميدگی ۷۲٪، با خميدگی کم ۱۰٪، با خميدگی متوسط ۷۲٪ و با خميدگی زیاد و خیلی زیاد ۷/۳٪ بوده است.

سایر گونه‌ها بیش از ۹۴٪ فاقد این عیب بوده‌اند.

سطح مقطع کم بوده‌اند حداقل در ممرز با ۸۲٪ بوده و تنه‌های

جدول ۱۰- پراکنش تنه‌ها از نظر میزان خمیدگی گونه‌ها در رویشگاه‌های مختلف

ممرز	نمدار	بلوط	افرا	توسکا	ملج	راش	گونه	میزان خمیدگی به سانتی‌متر
۳۶۷	۱۰	۳۸	۵۷	۱۰۵	۲۰	۶۴۳	مطلق	بدون خمیدگی
۵۹	۶۳	۶۸	۴۶	۵۷	۵۴	۷۳/۴	نسبی	
۸۱	۱	۴	۲۳	۲۵	۳	۸۸	مطلق	خمیدگی کم ۱-۳
۱۴	۷	۷	۱۸	۱۴	۸	۱۰	نسبی	
۹۵	۳	۶	۱۶	۱۱	۶	۸۱	مطلق	خمیدگی متوسط ۳-۶
۱۵	۱۹	۱۱	۱۳	۶	۱۶	۹۳	نسبی	
۴۶	۲	۸	۲۱	۲۸	۴	۴۴	مطلق	خمیدگی زیاد ۶-۱۰
۷	۱۲	۱۴	۱۷	۱۵	۱۱	۵	نسبی	
۳۳	—	—	۷	۱۴	۴	۲۰	مطلق	خمیدگی خیلی زیاد >۱۰
۵۵	—	—	۶	۸	۱۱	۲/۳	نسبی	
۶۲۲	۱۶	۵۶	۱۲۴	۱۸۳	۳۷	۷۶	مطلق	جمع
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	نسبی	

جدول ۱۱- پراکنش تنه‌ها از نظر پرچوبی و کم چوبی گونه‌ها در رویشگاه‌های مختلف

ممرز	نمدار	بلوط	افرا	توسکا	ملج	راش	گونه	کاهش قطر
۴۴۱	۱۳	۵۴	۷۶	۱۴۶	۳۴	۶۶۱	مطلق	پرچوب <۲
۷۱	۸۰	۹۶	۶۱/۳	۷۹	۹۲	۷۵	نسبی	
۱۸۱	۳	۲	۴۸	۳۷	۳	۲۱۵	مطلق	کم چوب <۲
۲۹	۲۰	۴	۳۸/۷	۲۱	۸	۲۵	نسبی	
۶۲۲	۱۶	۵۶	۱۲۴	۱۸۳	۳۷	۸۷۶	مطلق	جمع
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	نسبی	

وسط آن قرار نداشته است.

- در تعدادی از تنه‌ها دوایر سالیانه به طور کامل تشکیل نشده بدین معنی که دوایر سالیانه در بعضی از سالها فقط بصورت نیم دایره بوده است.

- در تعدادی از تنه‌ها برون مرکزی همراه با معاایب دیگر از جمله خمیدگی و چوب کششی بوده است که این حالت اغلب در قسمت‌های پائین و وسط ساقه (تنه‌ها) دیده می‌شد.

- اندازه‌گیری‌ها حاکی از این بود که اکثر تنه‌ها دارای

ضمانت قابل ذکر است که از آنجایی که دلیل بوجود آمدن این عیب نامنظمی رشد دوایر سالیانه می‌باشد در بسیاری از موارد نامنظمی سطح مقطع، با ناهمسانی دوایر سالیانه و برون مرکزی همراه بوده است (جدول ۱۲).

برون مرکزی (۱)

در بررسی انجام شده بر روی مقاطع عرضی تنه‌ها مشخصات زیر در مورد این عیب مشاهده شد:

- حالتی که مقطع عرضی تقریباً وضعیت دایره‌ای داشته ولی دوایر سالیانه انحراف زیادی از فرم دایره داشته و مغز در

هستند، بروون مرکزی بیش از $\frac{1}{5}$ قطر در تنها های بلوط و ملچ به ترتیب با $16/1\%$ و $24/2\%$ جالب توجه بوده است. در راش $12/2\%$ تنها ها دارای بروون مرکزی کم، $9/7\%$ دارای بروون مرکزی متوسط ($\frac{1}{3} - \frac{1}{5}$ قطر) و $9/1\%$ دارای بروون مرکزی زیاد (بیشتر از $\frac{1}{3}$ قطر) بوده اند (جدول ۱۲).

برون مرکزی تا $\frac{1}{5}$ قطر گردد بینه بوده اند که این میزان بروون مرکزی تأثیر و اهمیت کمتری در مصرف داشته ولی بروون مرکزی بیش از $\frac{1}{5}$ قطر گردد بینه بین حداقل $16/1\%$ در تنها های بلوط و ملچ و حداقل $31/2\%$ در تنها نمدار در نوسان بوده است. با توجه به اینکه بروون مرکزی در گونه های بخش روزنها از نظر خواص تکنیکی از اهمیت بیشتری برخوردار

جدول ۱۲- پراکنش تنها ها از نظر میزان نامنظمی سطح مقطع گونه ها در رویشگاه های مختلف

مموز	نمدار	بلوط	افرا	توسکا	ملچ	راش	گونه	
							میزان نامنظمی سطح مقطع	
۳۱۸	۸	۳۸	۷۷	۹۱	۲۲	۵۴۷	مطلق	بدون نامنظمی سطح مقطع
۵۱/۲	۵۰	۶۷/۸	۶۲/۱	۵۰	۶۰	۶۶۵	نسبی	
۱۹۳	۸	۱۶	۴۵	۸۵	۱۲	۲۸۳	مطلق	نامنظمی سطح مقطع ≥ 15
۳۱	۵۰	۲۸/۶	۳۶/۳	۴۶	۳۲	۳۲/۳	نسبی	
۱۱۱	۰	۲	۲	۷	۳	۴۶	مطلق	نامنظمی زیاد سطح مقطع > 15
۱۷/۸	۰	۳/۶	۱/۶	۴	۸	۵۲	نسبی	
۶۲۲	۱۶	۵۶	۱۲۴	۱۸۳	۳۷	۸۷۶	مطلق	جمع
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	نسبی	

جدول ۱۳- پراکنش تنها ها از نظر میزان بروون مرکزی گونه ها در رویشگاه های مختلف

نمدار	ملچ	بلوط	افرا	توسکا	مموز	راش	گونه	
							میزان بروون مرکزی	
۱۱	۲۸	۴۷	۹۲	۱۴۸	۵۲۲	۷۱۱	مطلق	برون مرکزی کم
۶۸/۸	۷۵/۷	۸۳/۹	۷۴/۲	۸۰/۹	۸۳/۹	۸۱/۲	نسبی	
۱	۲	۶	۱۵	۲۰	۴۸	۸۵	مطلق	برون مرکزی متوسط
۶/۲	۵/۴	۱۰/۷	۱۲/۱	۱۰/۹	۷/۷	۹/۷	نسبی	
۴	۷	۳	۱۷	۱۵	۵۲	۸۰	مطلق	برون مرکزی زیاد
۲۵	۱۸/۹	۵/۴	۱۳/۷	۸/۲	۸/۴	۹/۱	نسبی	
۱۶	۳۷	۵۶	۱۲۴	۱۸۳	۶۲۲	۸۷۶	مطلق	جمع
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	نسبی	

شکافها در آنها به چه صورتی بوده است، تعداد و میزان شکافها متفاوت می باشد. به طور کلی در تنها های بررسی شده هر قدر تدبیر اتخاذ شده (مانند SKوبی و غیره) بیشتر و فاصله زمانی قطع و تبدیل کمتر بوده، میزان و تعداد شکافها کمتر

با توجه به این که تنها ها از هنگام قطع درخت تاتبدیل به فرآورده های چوبی چه مدتی در جنگل و یا در کارخانه باقی مانده و تدبیر اتخاذ شده در مورد خشک شدن و جلوگیری از

شکافها

درجه خاصی از نظر ابعاد، کیفیت و موارد مصرف، باید برای تعیین مشخصات درجه‌بندی یک کشور مسائل مختلفی از جمله امکانات جنگلها (گونه‌های مختلف، کیفیت چوبها، جاده‌سازی آنها...) و امکانات کار و مصارف (دربخش صنعت) مورد مطالعه و تبادل نظر دقیق تمام کسانی که نیفع و علاقمند هستند، قرار گرفته و براساس آن ابعاد و مشخصات کیفی هر درجه مشخص شود.

با در نظر گرفتن مراتب فوق ضمن بحث مختصراً در ارتباط با ابعاد، کیفیت چوبهای با ارزش و درجات مختلف گرده‌بینه‌ها میزان مجاز معایب هر درجه به قرار زیر ذکر می‌گردد.

ابعاد (قطر و طول)

برای مصرف کنندگان قطر گرده‌بینه با اهمیت‌ترین عامل برای افزایش بازدهی و کاهش هزینه در اکثر کارخانه‌های صنایع چوب بوده، علاوه بر آن قطر گرده‌بینه در خواص تکنیکی و زیبائی فرآورده‌ها مؤثر می‌باشد (۱و۳) به این علت حداقل قطر گرده‌بینه برای بسیاری از مصارف ۳۰ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود. طول تنه نیز برای قابلیت کار از نظر کاهش هزینه و همچنین مناسب بودن تکنیکی در بسیاری از مصارف مؤثر است.

کیفیت

مشخصات کیفیت را می‌توان با توجه به مهمترین معایب گرده‌بینه‌ها برای تعیین ارزشیابی و درجه‌بندی چوبهای با ارزش به قرار زیر بیان نمود.

گره‌ها

گره‌ها را می‌توان به خصوص در پهن برگان از نظر قطر، تعداد و محل آنها در طول تنه و محور افقی ساختمان چوبها، میزان طبقات (قسمتهای) بدون گره، سالمی و مریضی آنها، مهمترین عامل مشخص کننده خواص و کیفیت چوبها به شمار آورد. معمولاً گره‌های تا قطر ۱ سانتی‌متر در گرده‌بینه‌ها نادیده گرفته می‌شود.

پوسیدگی و حفرات حشرات

چوبهای درجه ۱و۲ باید سالم باشند و منظور از سالم بودن عدم وجود قارچها و حشرات می‌باشد. برای چوبهای با

در تنه‌ها مشاهده شده است. بر عکس این موضوع نیز صادر بوده است شکافهای مغزی در بیشتر گونه‌ها وجود داشته و این شکافها معمولاً سه هفت‌پس از قطع به خصوص در تنه‌هایی که دارای چوب کششی بودند ایجاد شدند که البته عمق و گسترش زیادی در طول گرده‌بینه نداشتند. گردگسیختگی بیشتر در تنه‌هایی وجود داشت که دوایر سالیانه خیلی پهن و باریک در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند و این گسیختگی در بلوط بیشتر از سایر گونه‌ها مشاهده می‌شد. شکافهای مغزی در این گونه نیز مانند شکافهای مغزی راش عمق و گسترش زیادی در طول تنه نداشتند.

در تعدادی از تنه‌های بلوط گردگسیختگی همراه با اختر گسیختگی در ۵/۱ تا ۱ متری سرکلفت تنه مشاهده گردید که اثر بسیار منفی در بینه اول تنه داشته است، ضمناً در تعدادی از تنه‌های ملچ، بلوط و به مقدار کم در تنه‌های راش شکافهای یخ‌زدگی وجود داشت که بعضاً با توجه به ترمیم آنها به صورت میله یخ‌زدگی درآمده بودند.

سایر معایب

علاوه بر موارد فوق الذکر در تنه‌های بررسی شده معایب دیگری نیز کم و بیش ایجاد شده بودند که عمدت‌ترین آنها درون پوستی بوده است.

بحث و نتیجه‌گیری

باتوجه به آنچه گفته شد معایب مهم گرده‌بینه‌های هفت گونه از درختان جنگل‌های شمال جهت تعیین مشخصات درجه‌بندی مورد بررسی قرار گرفتند. ارزشیابی و درجه‌بندی با توجه به معایب و محاسن گرده‌بینه‌ها و احتیاجات بازار انجام می‌گیرد. به طور کلی دستورالعمل‌ها و مقررات درجه‌بندی باید برای منطقه وسیع و مدت طولانی در نظر گرفته شود تا موجبات همکاری جنگل‌بانان و مصرف کنندگان را برابر استفاده بهینه از چوب، کاهش هزینه‌ها و آسانی معاملات فراهم آورد. ضمناً این دستورالعمل‌ها باید قابلیت تطبیق با توسعه صنایع را در هر زمان داشته و در آن از نظر بازرگانی خارجی هماهنگی‌های لازم با سایر کشورها انجام گرفته باشد. با توجه به تعریف درجه‌بندی چوبها که عبارتست از برقراری

تکنیکی می‌باشد. بهمین دلائل زیبائی رنگ و نداشتن معایب رنگی در ارزشیابی و درجه‌بندی مؤثر می‌باشد. با توجه به این که تغییرات رنگی بدون صدمات قارچها خواص استحکامی را کاهش نمی‌دهند، می‌توان از تغییرات رنگی کم (کوچک) در $\frac{1}{3}$ قسمت داخلی مقطع عرضی و نزدیک پوست برای تولید فرآورده‌های با ارزش صرفنظر نمود.

شکافها

گردگسیختگی اگر فقط به قسمتهای پائین تنه و در سرکلفت محدود نشده و در حدود نصف شعاع مقطع عرضی بوده و در تمام تنه ادامه پیدا کرده باشد می‌تواند ارزش تنه‌ها را به میزان زیادی کاهش دهد که در این صورت برای چوب‌های با ارزش مجاز نمی‌باشد. اثر شکافهای مغزی، کناری و شکاف یخ‌زدگی در تبدیل نیز همانند گردگسیختگی بوده و با توجه به گستردگی آنها در طول تنه در مصرف مؤثر می‌باشند. به طور کلی می‌توان از گردگسیختگی در نزدیک پوست و شکافهای مغزی و کناری تا ۲ سانتی‌متر از مغز و پوست مشروط به اینکه گسترش کمی در داخل تنه داشته باشند و نیز شکاف یخ‌زدگی کم باشد در چوبهای با ارزش صرفنظر نمود.

سایر معایب

در گونه‌های مختلف تعداد دیگری از معایب مانند درون پوستی، ماهک (حلقه یخ‌زدگی)، آفتاب زدگی و غیره ایجاد می‌شوند که این معایب با توجه به میزان آنها در تنه‌های صدمه دیده گونه‌ها ارزشیابی شده و در درجه‌بندی در نظرگرفته می‌شوند.

با توجه به مشخصات، خواص و ارزش متفاوت چوب درختان گونه‌های مختلف به خصوص پهن برگان، می‌توان درجه‌بندی را برای هر گونه با توجه به مشخصات ویژه آن انجام داده و یا میزان مجاز معایب درجات مختلف را برای تمام گونه‌های بصورت یکسان تعیین نمود. بدین ترتیب می‌توان ویژگی‌های خاص هرگونه را که تأثیر بیشتری در مصرف دارد، بطور جداگانه تعیین نمود (۷ و ۸).

در این بررسی از روش دوم استفاده شده است. به منظور اصلاح درجه‌بندی فعلی پیشنهاد زیر به عنوان مبنای تبادل نظر بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان چوب کشور ارائه

ارزش هیچگونه صدمات قارچها و حشرات مجاز نمی‌باشد.

کم چوبی و پرچوبی

کاهش قطر تنه‌ها از قسمتهای سرکلفت تا سرباریک بدليل اینکه در هنگام تبدیل باعث کاهش بازدهی و خواص استحکامی می‌شوند، معمولاً ۱-۲ سانتی‌متر بازاء هر متر طول مجاز در نظرگرفته می‌شود.

خمیدگی

با توجه به اینکه طول گردده‌های در هنگام تولید، معمولاً ۲ تا حداقل ۶ متر برش داده می‌شود، اهمیت خمیدگی اگر با معایب دیگری همراه نباشد بسیار زیاد نبوده و معمولاً تا ۲ سانتی‌متر انحراف از محور اصلی تنه‌ها می‌تواند برای فرآورده‌های با ارزش نادیده گرفته شود.

برون مرکزی، نامنظمی سطح مقطع و اختلاف دواير

سالیانه

این معایب در ارتباط نزدیک با یکدیگر بوده و در اکثر موارد باهم ایجاد می‌شوند. با توجه به این که این معایب به مقدار کم در اکثر تنه‌های پهن برگان بوجود می‌آیند که در این حالت از اهمیت زیادی برخوردار نمی‌باشند، برای چوبهای با ارزش میزان مجاز برون مرکزی معمولاً تا اختلاف بین بزرگترین و کوچکترین شعاع به میزان ۱۰٪ قطر میانه و میزان مجاز نامنظمی سطح مقطع تا اختلاف قطر بزرگ و قطر کوچک به میزان ۱۰٪ قطر بزرگ در نظرگرفته می‌شود. در مورد دواير سالیانه اگر پهنای دواير سالیانه به میزان خیلی زیاد با یکدیگر اختلاف نداشته باشند و به عبارت دیگر اگر دواير سالیانه خیلی پهن و خیلی باریک در کنار یکدیگر قرار نگرفته باشند، عیب به شمار نمی‌آید.

پیچیدگی الیاف

به دلیل این که پیچیدگی الیاف خواص استحکامی را کاهش داده و با تغییرات رطوبت، پیچش و شکاف در جهت انحراف الیاف ایجاد می‌کند، در فرآورده‌های بسیار ارزشمند انحراف الیاف بیش از ۵ سانتی‌متر بازاء هر متر طول مجاز نمی‌باشد.

تغییرات رنگی

رنگ چوب از یک طرف وضعیت ظاهری چوب را از نظر زیبائی نشان می‌دهد و از طرف دیگر راهنمائی برای خواص

به ترتیب در درجه ۱ و ۲ و گرددبینه‌های با پوسیدگی بسیار زیاد که هنوز ۲۵ تا ۴۰ درصد قابلیت مصرف صنعتی دارند، در درجه فرعی یا خارج از درجه قرار داده خواهد شد.

به طور کلی مشخصات تنها و گرددبینه‌های درجه ۲ را می‌توان با درنظرگرفتن مشخصات درجه‌بندی گرددبینه‌ها در آلمان و اتحادیه اروپا به قرار زیر بیان نمود.

گرددبینه‌های سالم و باکیفیت نرمال. منظور از کیفیت نرمال این است که این گرددبینه‌ها می‌توانند چند عیب قابل اغماض به صورت زیر داشته باشد. چند گره (شاخه) سالم با قطر کم یا متوسط، به مقدار کم گره‌های مرده یا مریض با قطر کم، مختصراً انحراف از مخروطی کامل، خمیدگی، پیچیدگی الیاف، نامنظمی سطح مقطع و برونو مرکزی مختصراً و معایب جزئی دیگر از این قبیل که در اثر خوبی کیفیت کلی گرددبینه‌ها به حالت تعادل درآیند(۸).

با توجه به مشخصات کلی گرددبینه‌های درجه ۲، اندازه‌گیری‌های معایب گرددبینه‌های هفت گونه مورد مطالعه و درنظرگرفتن درجه‌بندی فعلی ایران (۵ و ۶)، میزان مجاز معایب درجات مختلف به قرار جدول ۱۴ تعیین شده‌اند.

می‌گردد.

از نظرکلی می‌توان یک درجه ممتاز، سه درجه اصلی و یک درجه فرعی (یا خارج از درجه) در نظر گرفت به این صورت که درجه ممتاز برای گرددبینه مورداستفاده در روکش‌های بسیار مرغوب، درجه ۱ برای فراآورده‌های با ارزش مانند روکش و تخته لایه سازی و همچنین چوب‌های بریده شده (چوب آلات) با کیفیت بسیار بالا و مصارف مخصوص و درجه ۲ و ۳ برای سایر چوب‌های بریده شده درنظر گرفته شود. البته در درجه ممتاز گرددبینه‌هایی قرار می‌گیرند که علاوه بر دارا بودن مشخصات گرددبینه‌های درجه ۱، با توجه به نوع گونه دارای خواص عالی بوده و احتمالاً بعضی از محاسن ویژه در آنها وجود داشته باشد. با درنظرگرفتن این که در درجه ۲ گرددبینه‌هایی قرار می‌گیرند که بیشترین سهم را در بهره‌برداری‌های جنگل‌ها داشته و دارای کیفیت متوسط و نرمال می‌باشند. این درجه می‌تواند مبنایی برای تعیین مشخصات و معایب سایر درجات قرار گیرد. در این صورت ابتداء مشخصات و معایب درجه ۲ را تعیین نموده و گرددبینه‌هایی که معایب آنها کمتر و یا بیشتر از درجه ۲ باشد،

جدول ۱۴- ابعاد و میزان مجاز معایب در درجات مختلف تنها (گرده بینه ها)

ابعاد: طول ۲ متر به بالا، قطر میانه بدون پوست حداقل ۳۰ سانتی متر برای تراشه های ۳۵ سانتی متر برای درجه ممتاز را شد و

بلوط ۴۰ سانتی متر

نوع معایب	درجه ممتاز	درجه بک	درجه دو	خارج از درجه
گرهای زنده	با استثنای گونه بلوط مجاز	در هر متراً یک گره تا قطر ۴ سانتی متر یا چند گره	گرهای با قطر کمتر از یک سانتی متر	درجه سه
گرهای مرده	غیر مجاز	مجموعاً به قطر ۵ سانتی متر برآمدگی ها و سایر علائم مربوط به گرهای درونی وضعیت را نشان بدده که تنها بدن گره (ساختمان مجاز) محورانقی تنها بیشتر از $\frac{1}{7}$ قطر تنها باشد	در هر متراً یک گره تا قطر ۴ سانتی متر، به طور متوسط بازاء هر متراً یک گره، با قطر ۸ سانتی متر در هر متراً طول ۲ گره هر یک به قطر ۳ سانتی متر یا چند گره مجموعاً به قطر ۷ سانتی متر سبیل ترکمنی در گونه راش	۳
پوسیدگی	غیر مجاز	غیر مجاز	در هر متراً طول نقاط پوسیده که مجموع ابعاد آنها حداقل ۱۰×۱۵ سانتی متر مربع به شرط اینکه عمق آنها از ۵٪ نطر گردیده بینه تجاوز نکند. پوسیدگی سفید غیر مجاز حفرات حشرات تا ۳ میلی متر تا $\frac{1}{7}$ قطر به شرط اینکه خیلی عین نباشد	غیر مجاز
حفرات حشرات	غیر مجاز	غیر مجاز	چوب درون ستاره ای شکل غیر مجاز. تغییرات رنگی لکه های رنگی بدون مجاز چوب درون دروغی سالم در گونه های راش، افرا، ندار و توسکا تا $\frac{1}{25}$ سطح مقطع مجاز ولی در گونه های ملح و بلوط و معمز غیر مجاز	بدون تغییر رنگی، رنگ گونه ها: راش و افرا: کاملاً سفید، ندار: سفید، توسکا: روشن، بلوط: روشن با چوب برون کم
رنگ و تغییرات	بدون خمیدگی	بدون خمیدگی	۵٪ انحراف از محور اصلی مجاز	با الایاف مستقیم (راست تار)
مخروطی بودن	تنه تقریباً استوانه ای و کاوش قطر حداقل ۱ سانتی متر بازاء هر متراً طول مجاز	خمیدگی یک طرفه تا ۲ سانتی متر بازاء هر متراً طول به شرط اینکه در طول تنه از ۱۰ سانتی متر تجاوز نکند مجاز. تا ۴ سانتی متر کاوش قطر بازاء هر متراً طول مجاز	خمیدگی یک طرفه تا ۵ سانتی متر بازاء هر متراً طول مجاز بشرط اینکه در طول تنه از ۱۵ سانتی متر تجاوز نکند مجاز.	بدون خمیدگی
برون مرکزی	در تنها مغز در هر دو سر مقاطع عرضی	اختلاف بزرگترین و کوچکترین شعاع تا $\frac{1}{3}$ قطر میانه مجاز	اختلاف بزرگترین و کوچکترین شعاع تا $\frac{1}{3}$ قطر میانه در بلوط و ملح تا $\frac{1}{7}$ قطر میانه مجاز	تقریباً در وسط قرار گرفته و دارای دوازده سالانه یکسان و منظم باشد. در بلوط بعلاوه باید دوازده سالیانه بسیار باریک و چوب نرم
سامانه های دارند	نمایمی سطح مقطع	بدون اختیار گیسخنگی، تک گیسخنگی: در هر سر مقاطع عرضی یک شکاف به شرط اینکه دو شکاف در یک سطح برش فرار گرفته و عرق و یا طول مجموع دو شکاف حداقل از ۳۰ سانتی متر تجاوز نکند. در لوله برقی تک گیسخنگی غیر مجاز شکاف بزرگی: یک شکاف مستقیم با طول کمتر از $\frac{1}{4}$ تنه مجاز شکاف مایل غیر مجاز. گرد گیسخنگی نژدیک پوست مجاز ولی در ملح غیر مجاز.	اختلاف قطر بزرگ و قطر کوچک تا ۱۵٪ / قطر بزرگ مجاز بدون اختیار گیسخنگی: تک گیسخنگی: در هر سر مقاطع عرضی یک شکاف کناری که می تواند تا مغز تنه بررسد. امتداد آن در روی تنه باید مستقیم بوده و طول آن از قطر میانه تجاوز نکند.	بدون اختیار گیسخنگی، تک گیسخنگی: فقط یک شکاف کناری که می تواند تا مغز تنه بررسد. امتداد آن در روی تنه باید مستقیم باید دوازده سالیانه بسیار باریک و چوب نرم
سامانه های دارند	غیر مجاز	بدون درون پوستی معایب دیگر نباید در مصرف اثر داشته باشد	بدون درون پوستی معایب دیگر نباید در مصرف اثر داشته باشد	سامانه های دارند

منابع مورد استفاده:

- ۱- امیری، سعید، ۱۳۶۸. استاندارد و درجه‌بندی چوبها، پلی کپی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
- ۲- امیری، سعید، ۱۳۷۵. بررسی گره‌ها و تعیین مجاز آنها در درجات مختلف گرده‌بینه‌های برشی از گونه‌های چوبی ایران، مجله منابع طبیعی ایران (۴۹): ۴۷-۵۶.
- ۳- ساریخانی، نصرت‌ا...، ۱۳۷۰. بهره‌برداری جنکل، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، شماره انتشار ۲۰۹۹، تهران، ۷۷۶ صفحه.
- ۴- مروی مهاجر، محمدرضا، ۱۳۵۵. بررسی خواص کیفی راشستانهای شمال ایران، مجله منابع طبیعی ایران (۳۴): ۷۷-۹۶.
- ۵- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۷۲. گزارش طرح بررسی معایب طبیعی و غیرطبیعی گرده‌بینه‌های ایران، ۹۰ صفحه.
- ۶- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۷۳. معایب در گرده‌بینه‌ها و درجه‌بندی آنها، استاندارد شماره ۱۳۷۵.
- 7- Knigge, W.Q. & H.Schulz, H.1960. Grundriss der Forstbenutzutzung, Verlag paul parey Hamburg. S.5.584.
- 8- Konig, E., 1970. Sortierung und pflege von Rund and Schnittholz, D.R.W.Verlag-GmbH Stuttgart. S.5.304

Determination of Defects and Their Ranges in Grading Logs

by

S.Amiri⁽¹⁾

Abstract

Defects in Properties of wood are used as common indicators for grading logs. In this study, the logs of various woody species from ten different forestry projects have been evaluated based on their measured defects.

The results of this study showed that the average diameter of acceptable knot for the first 3 meters of the trunks was 2.8 cm for maple (the least value) and 7 cm for hornbeam (the highest value), respectively. Moreover, the knotless portion of the first 10-meter-long trunks were 12.2, 32.4 and 20 percent for hornbeam, elm and beech, respectively. As for pith decay of trunk, the least and the highest values were 56 and 84 percent which were associated with maple and elm, respectively. As for trunks with bent defect, oak and basswood showed the lowest value (7 percent), while hornbeam showed the highest value (18 percent). This value for beech was about 10 percent. Bole taper (decrease of bole diameter of less than 2 cm per meter of length) was 65 percent in maple (the lowest value), and 96 percent in oak (the highest value). This value for beech was 75 percent. The lowest and highest values for defect of interlocked fibers were observed in boles of alder (68 percent) and oak (91 percent), respectively. The percentage of boles with interlocked fibers for beech was 89 percent. As for trunk with irregular annual ring, it was shown that hornbeam had the lowest value (82 percent). However, 94 percent of the other woody species didn't show such a defect. Finally, the lowest and highest percentage values for trunks with abnormal annual rings were 16.1 and 24.3 for oak and elm species, respectively.

Keywords: Wood defect, Log grading, Beech, Maple, Elm, Oak, Hornbeam, Alder

1- Associate professor, Nat. Res. Fac. of Tehran University