





منحنی a_2 پنج طیف نیروی دینامیک اندازه‌گیری شده بر روی یک زمینه‌ی Si را نشان می‌دهد که در نوک اهرم یک لایه‌ی اتمی Sn وجود دارد. با این وجود، این آزمایش با استفاده از اتم‌های مختلف بر روی نوک اهرم، چندین بار انجام شده است. این نوک‌ها ساختار و ترکیبات مختلفی دارند (قلع یا سیلیسیم) و بعضی از مواقع تماس بین این نوک و سطح نمونه تماماً قبل از به دست آوردن منحنی نیرو انجام شده است. این منحنی‌ها بیانگر یک ویژگی مهم می‌باشند: منحنی بدست آمده توسط اتم‌های Si نیروی اندرکنش بیشتری دارد. همچنین یک مقایسه‌ی معنادار بین نیروهای کوتاه‌برد اندازه‌گیری شده نیازمند تحلیل داده‌ها می‌باشد تا متغیرهای به وجود آمده توسط نوک‌های مختلف کاهش پیدا کند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که نسبت اندرکنش‌ها (نسبت بیشترین نیروی جذب کوتاه‌برد دو منحنی در اندازه‌گیری‌های نمونه‌های سیلیسیم و قلع) تقریباً ثابت مانده است. نسبت اندرکنش در این زمینه 0.77 می‌باشد. این قضیه در منحنی b_2 نشان داده شده است. این روش بر روی دیگر عناصر مانند سرب یا ایندیم نیز جواب داده است. داده‌ها نشان می‌دهند که این نسبت اندرکنش برای سرب و سیلیسیم 0.59 می‌باشد. (منحنی c_2 و d_2) میانگین نسبت اندرکنش برای ایندیم و سیلیسیم نیز 0.72 است.

برای تایید مشاهدات تجربی، محاسبات در مقیاس بزرگ اتمی با استفاده از مدل‌های نوک-سطح انجام شده است. در این محاسبات، نوک همگنی که دارای ساختار مختلف برای رویش اتم‌های Sn و Si بر روی مدل دارای لایه‌ی سطحی Sn/Si، منحنی‌های نیروی کوتاه‌برد مختلفی را به وجود آورده است. (شکل e_2) اگر این نوک‌ها دارای ساختار یکسان اما با اتم متفاوتی در قسمت انتهایی باشد، نیروی کوتاه‌برد برای نوک قلع در برابر نوک سیلیسیم ضعیف‌تر بدست می‌آید. در تمامی این محاسبات، همانند آزمایش‌ها، اندرکنش نوک-سطح برای سطح Si قوی‌تر از Sn می‌باشد.

میکروسکوپ نیروی اتمی یکی از روش‌های میکروسکوپی روبشی به حساب می‌آید که در ابعاد نانو می‌تواند اطلاعات توپوگرافی (جلوه‌های سطح مواد) را در اختیار ما قرار دهد. در این مقاله به بررسی نحوه‌ی شناسایی اتم‌های سطحی با استفاده از داده‌های توپوگرافی و تحلیل داده‌های آن پرداخته می‌شود.

روش میکروسکوپی روبشی یکی از روش‌های قدرتمند برای تصویربرداری و اندازه‌گیری پارامترهای مختلف سطح ماده در ابعاد اتمی می‌باشد. در دماهای پایین، این روش توانایی ایجاد طیف تونلی الکترون^۱ را دارد که می‌توان با استفاده از این طیف، به شناسایی شیمیایی اتم‌ها پرداخت. اما در بسیاری از موارد و به خصوص در سیستم‌های عایق، بدست آوردن ترکیب شیمیایی دقیق سطح یا ساختارهای نانو یک چالش برای دانشمندان می‌باشد؛ قاعدتاً با استفاده از روش میکروسکوپی نیروی دینامیک^۲ می‌توان به این مشکل غلبه کرد، زیرا این روش می‌تواند از نمونه‌های عایق، نیمه‌رسانا و فلزی با توجه به شناسایی و اندازه‌گیری نیروهایی که از پیوند شیمیایی بین اتم‌های نوک اهرم و اتم‌های سطحی به وجود می‌آیند، تصویربرداری کند. در این مقاله به بررسی دقیق نیروهای شیمیایی و اندازه‌گیری آن‌ها پرداخته می‌شود. این عمل به ما اجازه خواهد داد که این گونه اندازه‌گیری‌های شیمیایی را به عنوان یک پایه و اساس برای شناسایی اتم‌ها حتی در دمای اتاق استفاده کنیم. همچنین در این مقاله عملکرد این روش را با استفاده از تصویربرداری سطحی از یک سیستم آلایژی چالش‌برانگیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. این آلایژ از اتم‌های عناصر سیلیسیم، قلع و سرب تشکیل شده است که خواص شیمیایی بسیار مشابه و همچنین چپش سطحی یکسانی دارند.


شناسایی شیمیایی تک‌اتم‌ها و مولکول‌ها از ابتدای اختراع میکروسکوپ نیروی اتمی به عنوان هدفی مهم دنبال شده است. در شکل زیر نحوه‌ی تشکیل پیوند شیمیایی بین اتم‌ها نشان داده شده است:



شکل ۱- شکل a به صورت شماتیک نحوه‌ی کارکرد این میکروسکوپ را نمایش می‌دهد. در قسمت b خط سبز رنگ بیانگر ایجاد پیوند شیمیایی بین دو اتم می‌باشد که نه تنها نیروهای کوتاه‌برد، بلکه دارای نیروهای دوربرد که از اندرکنش‌های واندروالسی ایجاد می‌شود، می‌باشند. منحنی c نشان دهنده‌ی نیروهای واندروالسی، اندرکنش‌های شیمیایی و همچنین مجموع نیروها است. تصاویر d و e نیز به ترتیب از نمونه‌های قلع و سرب گرفته شده است. ابعاد تصویر $4/3 \times 4/3$ نانومتر مربع می‌باشد.

- 1 Electron tunneling spectra
- 2 Dynamic force microscopy

طبق آزمایشات صورت گرفته و مدل‌های بدست آمده، می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که اگرچه شکل منحنی‌های نیرو-جابجایی به اندرکنش الاستیک بستگی دارد اما اندازه‌ی حداکثر نیروی جذبی کوتاه‌برد تنها با استفاده از اندرکنش‌های شیمیایی کوتاه‌برد مشخص می‌شود. بنابراین با اندازه‌گیری نسبت نیروهای کوتاه‌برد حداکثری امکان شناسایی اتم‌ها در سیستم‌های چندعنصری وجود دارد. این ظرفیت از AFM در شکل ۳ نشان داده شده است، به طوری که در یک سیستم دارای سیلیسیم، قلع و سرب، تک‌تک اتم‌ها به‌طور مجزا شناسایی شده‌اند. با اندازه‌گیری نیروی جذبی کوتاه‌برد این آلیاژ، نیروها به سه دسته‌ی مجزا تقسیم می‌شوند که هر دسته مربوط به اتم مرتبط است.



منبع

[1] Y. Sugimoto, P. Pou, 2007, 'Chemical identification of individual surface atoms by atomic force microscopy', Nature, vol 446